SCHEDA TECNICA

RÖFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe

Campi di applicazione

Per sigillatura di fughe larghe di lastre in pietra naturale o calcestruzzo nonché di pavimentazioni in selciato in letto di sabbia o pietrisco non legato. Per pavimentazioni soggette a transito medio, quali ad es. ingressi di case, aree di parcheggio, zone pedonali, marciapiedi, rampe e piazze. Eventuali additivi speciali possono essere aggiunti solo con autorizzazione del produttore.

Caratteristiche

- Dopo 24 ore dalla bagnatura è in grado di resistere a eventuali piogge improvvise
- Pronto per l'uso e permette una sigillatura semplice, pulita e rapida
- Impedisce quasi totalmente la la proliferazione di erbacce e nidi di insetti
- Per nuove pavimentazioni o ristrutturazioni
- Resistente all'azione erosiva dell'acqua, del gelo, del vento e della pulizia
- Flessibile nel tempo e capace di compensare i movimenti
- Pronto all'uso

Lavorazione

Dati tecnici

Codice articolo	2000964316	2000964317	2000964318	2000964313	2000964314
EAN	9003304558612	9003304558629	9003304558643	9003304558582	9003304558599
Scheda Tecnica Info	Resa: ca. 5,5 – 6 m^2/cf. su fughe con larghezza ± 5 mm su massello di spessore 6 cm. la resa può variare a seconda della geometria del massello e della conformazione delle fughe				
Imballaggio					
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Unità per bancale	54 unit/Pal.				
Granulometria	0-0,8 mm	0-1,4 mm	0-3 mm	0-0,8 mm	0-1,4 mm
Colore	Beige			Grigio scuro	
Spessore fughe	4-30 mm				
Avvertenze relative all-'imballo	In sacchi di carta antiumido.				

RÖFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe

Codice articolo	2000964315	2000964320	2000964321
EAN	9003304558605	9003304558674	9003304558681
Scheda Tecnica Info	Resa: ca. 5,5 – 6 m^2/cf. su fughe con larghezza ± 5 mm su massello di spessore 6 cm. la resa può variare a seconda della geometria del massello e della conformazione delle fughe		
Imballaggio			
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Unità per bancale	54 unit/Pal.		
Granulometria	0-3 mm	0-1,4 mm	0-4 mm
Colore	Grigio scuro	grigio naturale	
Spessore fughe	4-30 mm		
Avvertenze relative all-'imballo	In sacchi di carta antiumido.		

Materiale di base

- Sabbie selezionate
- Legante polimero
- Additivi per migliorare l'adesione e le caratteristiche di lavorabilità

Condizioni di lavorazione

La struttura deve essere progettata secondo la tecnica nota e secondo gli standard consolidati (sottostruttura, posa letto pendenza per l'evacuazione dell'acqua di superficie, sistemi di drenaggio, ecc).
Il materiale utilizzato per il letto di posa deve essere di grana chiusa (0/4, 0/5, etc.)La superficie delle lastre e gli spazi, sul/nei quali il prodotto viene posato deve essere completamente asciutta. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura dell'ambiente e del supporto deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

Avvertenze di lavorazione

Va applicata e costipata a secco, e solo successivamante inumidita.
Indurisce dopo l'asciugatura.

Lavorazione

Versare il prodotto su superficie asciutta.Stendere la sabbia polimera (es.con scopone a setole dure) su tutta la superficie ed assicurarsi di riempire completamente le fughe nell' intera profondità. Mantenere il riempimento della fuga al di sotto della superficie di almeno 3 mm. Per evitare che niente si attacchi sulla superficie della pavimentazione, con uno scopone a setole morbide oppure con sistemi meccanici (es. con un soffiatore per foglie), spazzare via l'eccesso della sabbia polimera dalla superficie.Alcuni produttori di pavimenti raccomandano l'utilizzo di piastre vibranti con téflon. Da verificare con il produttore del pavimento.Utilizzare una piastra vibrante per compattare le fughe soprattutto le fughe strette fino a 6 mm.Ripetere i passaggi precedenti se necessario ed assicurarsi che tutte le fughe siano riempite di almeno 3 mm al di sotto della superficie del pavimento.BAGNARE A PIOGGIA/ATTIVAZIONE: Bagnare per sezioni di 25 m^2 regolando il getto d'acqua a pioggia. Iniziare a bagnare sempre dalla parte bassa della superficie. Bagnare la pavimentazione abbondantamente una sola volta per circa 1 minuto per 5m^2 con un movimento da sinistra adestra senza dilavare la sabbia polimera dalle fughe. E' importante che l'acqua sia penetrata di almeno 2.5 cm. Come verifica si utilizzi un giravite per grattare la superfice che dopo andrà ricompattata.INDURIMENTO/PRESA: Eliminare l'acqua stagnante sulla superficie con un soffiatore di foglie.Sono necessarie almeno 24 ore di essicazione per permettere alla sabbia polimera Outsand d'indurirsi così da assicurarsi una performance ottimale. Evitare il traffico durante questo periodo.Una temperatura fredda o umida aumenterà il

RÖFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe

tempo di indurimento. Più il tempo di indurimento è lungo, in condizioni asciutte e calde, migliore sarà la qualità del prodotto e la sua durata nel tempo, soprattutto per le fughe larghe. La temperatura minima per l'applicazione è di 0 °C.Nel caso di precipitazioni inattese durante il periodo di essiccamento, si raccomanda di proteggere temporaneamente la superficie con un telo. Togliere il telo alla fine della pioggia.

Considerazioni su pericoli

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.