

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AS 340

Tečna folija



Područja primene

Röfix AS 340 Tekuća folija koristi se kao hidroizolacija protiv vode bez pritiska u mokrim područjima privatne namene na podnim i zidnim površinama i to kao hidroizolacija ispod keramičkih pločica i ploča. Primenjuje se kao hidroizolacijski materijal koji se obrađuje u tekućem stanju u spoju sa keramičkim pločicama i pločama u unutrašnjem području. Za veće zahteve, za spoljašnje područje i kao hidroizolaciju bazena preporučujemo Röfix AS 345 Optiseal 1K.

Karakteristike

- Vodnepropustljivo
- Jednokomponentno
- Elastično, fleksibilno
- Dobro prianjanje

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000569345
EAN	9003304428489
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	7,5 Kg/jed.
Jedinica po paleti	72 Jed./pal.
Potrošnja	oko 1,2 Kg/m ² /2P
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Mogućnost oblaganja	24 h
Gustina	1,5 kg/L
Klasa vlažnosti	ÖNORM B 3407:2022
Prionjivost	23-24 h
Otpornost na kidanje	0,4 N/mm ²
sd-vrednost	1,2 m
Temperatura podloge	5-25 °C

RÖFIX AS 340

Tečna folija

Sastav

- Akrilna disperzija
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

RÖFIX AS 340 može da se primenjuje na betonima, estrihu, standardnim temeljnim malterima GP CS I - IV prema EN 998-1, gipsanim malterima prema EN 13279, gips-kartonskim pločama DIN 18181 i slično.

Priprema podloge

Ostatke maltera i ne nosivi beton potrebno je u potpunosti ukloniti.

Priprema materijala

Sadržaj pakovanja dobro promešati.

Uputstva za ugradnju

Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelotvornost proizvoda može se poboljšati ulaganjem tanke mrežice od staklenih vlakana. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Ugradnja

Tekuća folija se direktno iz pakiranja pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII na +20 °C, 65 % r.v.v.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.