

FICHE TECHNIQUE (FT)

FARBA ANTYREFLEX 080

Peinture intérieure mate profonde



Domaines d'application

Peinture mate profonde de haute qualité à base de composants de qualité supérieure. Élimine visuellement les petites imperfections de la structure de la surface, idéal pour les surfaces rugueuses comme le plâtre, les enduits de ciment à la chaux, les plaques de plâtre. Mat uniforme, quel que soit l'angle d'éclairage. Parfait pour les grandes surfaces. Résistante au nettoyage, frottement - aussi au moyen de détergents non-agressifs, agents désinfectants.


Propriétés

- Masque les irrégularités
- Haute résistance au nettoyage et au frottement
- Extrablanc
- Mat
- Sans éclaboussures
- Pour une utilisation en intérieur

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	39558	39684
Emballage		
Quantité par unité	2,5 L/unité	10 L/unité
Unité par palette	80 unité/pal	33 unité/pal
Couleur	Blanc	
Consommation	env. 0,09 L/m ²	
Résistance à l'abrasion	1er degré (selon EN-13300)	
Valeur sd	0,14 m	
Temps de séchage	env. 2 h	

FARBA ANTYREFLEX 080

Peinture intérieure mate profonde

Base du matériau

- Matériaux remplissants
- Dispersion de polymères
- Dioxyde de titane
- Additifs

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +30 °C, lesdites températures concernent l'air, le support et le produit. Les supports doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exemptés de fractures et efflorescences de sel.

Support

En fonction de l'absorption ou du type, apprêter les substrats avec GRUNTOLIT-W 301 ou GRUNTOLIT-SG 302. Il est recommandé de vérifier la méthode d'apprêt et de préparation d'un substrat avant la peinture générale. Éliminer les symptômes d'agression biologique. Réparer les défauts de surface, rugosités ou fractures à l'aide d'un matériau adapté à un type donné de substrat. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation. Les surfaces non prévues aux travaux de peinture doivent être couvertes avant l'application des primaires. La surface doit être sèche avant de peindre. Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5. Enduit plâtre: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5. Panneau de carton-plâtre: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5. Bétons, bétons armés: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6. Couches de finition: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5. Anciens revêtements de peinture: En fonction des besoins, apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302.

Prétraitement du support

Enduire les enduits de ciment-chaux après un minimum de 28 jours, les enduits de gypse après un minimum de 14 jours. Lissage du gypse après un minimum de 3 jours, polymère après un minimum de 2 jours de séchage.

Préparation

Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer la peinture au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. La peinture peut être projetée par tous les types de machines à projection, par exemple : GRACO, avec la buse LP517.

Avertissements

Durant les travaux et le séchage, ventiler les locaux, protéger contre les courants d'air causant un séchage trop rapide. Peindre de façon continue sur une surface, éviter le séchage d'une partie de la peinture afin d'éliminer les joints visibles. Sur une seule surface appliquer les peintures du même lot de production. Appliquer la couche suivante de la peinture au minimum après 6 heures le séchage de la couche précédente. Les conditions défavorables (humidité accrue, basse température) peuvent considérablement allonger la durée de séchage. Nettoyer les outils avec de l'eau pure, directement après le travail.

Stockage

Jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C.

FARBA ANTYREFLEX 080

Peinture intérieure mate profonde

Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.