

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

FLIESENFEST 112

Plytelių klijai



Paskirtis

Klijai technologiškai, atsparūs vandeniui ir šalčiui, pasižymi gera adhezija. Tinka keraminėms, dirbtinio akmens masės plytelėms klijuoti ant mūro, tinko ar betono. Taip pat juos galima naudoti kaip universalią medžiagą lyginant ir glaistant paviršius iki 3 mm sluoksniu.


Savybės

- Nepralaidus vandeniui
- Technologinis
- C1T klasė
- Sumažintas slidymas

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026370294
EAN	4779026370294
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.
Vienetai paletėje	42 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,5 mm
Spalva	Pilka
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm

Sudėtis

- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas

FLIESENFEST 112

Plytelių klijai

Naudojimas

Pagrindo paviršius turi būti lygus, tvirtas, nebirus, be kalkių, riebalų, aliejinių ar emulsinių dažų liekanų. Nelygų paviršių galima išlyginti cementiniu skiediniu arba šiais klijais. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami KREISEL Gruntolit-W 301. Sausas 25 kg mišinys maišomas apytikriai su 6,0 l vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. mišinys dar kartą gerai išmaišomas. Pradėjusiam stingti mišiniui negalima grąžinti plastiškumą, papildomai įpilant vandens ar šviežio skiedinio, taip pat permaišant. Klijais tepkite tokį sienų ar grindų plotą ant kurio spėtumėte priklijuoti plyteles per 20 min. (esant +20 °C temperatūrai). Plytelę prie ištepto klijais paviršiaus prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Plytelės padėtį galima koreguoti apie 10 min. Po darbo įrankius išplauti vandeniui. Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5–10 min dar kartą permaišoma. Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2–3 valandas. Klijuojamąjį paviršių ištepkite klijais lygiaja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8–10 delno dydžio klijų taškai ant 1 m² pagrindo). Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 1,8 iki 3,8 kg klijų 1 m².

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produkto duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.