




Fixit 564

Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0–3 mm

Anwendung: Fixit 564 ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet.

- Eigenschaften:**
- Frostbeständig
 - Schwach hydrophob
 - Pumpbar
 - Geschmeidig verarbeitbar
 - Geringe Druckfestigkeit
 - Kann als Grundputz verwendet werden
 - Rasa Pietra-Technik
 - Homogene Mischung

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000578336
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 3 mm
Wasserzugabe	5,5 - 6,5 l/Sack
Ergiebigkeit	ca. 15 l/Sack
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 2 N/mm ²
Frostbeständigkeit	gewährleistet

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisszement, hydraulischer Kalk, Weisskalk
 - Zuschlagstoffe: Brech- und Grubensande der Körnung 0-3 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Empfehlung SIA V178 «Natursteinmauerwerk» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Vorbehandlung: Die Fugen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Die Fugentiefe muss mindestens 2-3 cm betragen.

Verarbeitung: Fixit 564 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:





Fixit 564

Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0–3 mm

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker
Luftporeneinführung Festigkeitsverluste eintreten.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und
Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne
Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis
oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die
Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen
Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der
zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.