



## ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 460


Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm<sup>2</sup>

**Oblasť použitia:**

Samonivelizačný anhydritový poter triedy pevnosti CA-C25/F6 podľa STN EN 13813. Ako poter na združené podlahy, na podlahy na oddeľovacej vrstve alebo na izolačnej vrstve a na vykurované podlahy do vnútorného prostredia. Pre normálne zaťaženie napr. v komplexe obytných budov s občianskou vybavenosťou ako aj do administratívnych a kancelárskych objektov. Liate potery nie sú odolné proti silnému a/alebo dlhodobému pôsobeniu vlhkosti. Aplikácie, ktoré nie sú jasne popísané v technickom liste, je možné realizovať iba po konzultácii s dodávateľom systému.

**Vlastnosti:**

- Vysoká pevnosť v tlaku
- Dobrá tekutosť, vysoký výkon ukladania
- Rýchla bezškárovosť, rovná plocha
- Nízka miera zmraštenia
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Veľmi vysoká pevnosť v tlaku

**Spracovanie:**

Technické údaje		
Číslo výrobku	2000066590	2000066287
Druh obalu		
Množstvo v balení	30 kg/balenie	1.000 kg/balenie
Množstvo na paleta	42 kusov/paleta	
Zrornosť	0 - 4 mm	
Spotreba	cca 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.	
Výdatnosť	cca 16,5 l/balenie	cca 550 l/t
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty	cca 2.100 kg/m <sup>3</sup>	
Pevnosť v tlaku (28 d)	≥ 25 N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)	
Hrúbka vrstvy	≥ 30 mm	
Spotreba vody	cca 4,5 l/balenie	cca 0,15 l/balenie
Reakcia na oheň	A1	
Vykonávanie ďalších realizačných prác	≥ 24 hod	
Možnosť vykurovania	≥ 7 dni	
Čas spracovateľnosti	1 hod	
miera rozliatia	36 - 40 cm	
Typ poteru podľa (EN 13813)	CA-C25-F6	
Zvyšková vlhkosť pri podlahovom vykurovaní	max. 0,3 %	
Zvyšková vlhkosť pri uložení parotesnej krytiny	max. 0,5 %	
Zvyšková vlhkosť pri uložení paropriepustnej krytiny	max. 1 %	
Teplota podkladu	5 - 30 °C	



## ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 460

Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm<sup>2</sup>

<b>Materiálové zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prírodný anhydrit</li><li>• Kvalitný vápencový piesok</li><li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li><li>• Minerálny</li></ul>
<b>Stvrdnutie:</b>	Schnutie
<b>Podmienky spracovania:</b>	Počas spracovávania a schnutia nesmie teplota okolia a podkladu klesnúť pod +5 °C a zvýšiť sa nad +30 °C. Ďalej nesmie relatívna vlhkosť vzduchu prekročiť 60 %. Obidve hodnoty musia byť dodržané min. 7 dni. Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.
<b>Podklad:</b>	Podklad musí byť čistý od prachu a iných nečistôt.
<b>Príprava podkladu:</b>	Podklad sa pripraví podľa zamýšľaného zhotovenia (plávajúci poter, poter na oddeľovacej vrstve, spojený poter alebo poter na podlahové vykurovanie). Pred aplikáciou anhydritového poteru je nutné pomocou lasera alebo hadicovej vodováhy stanoviť vo všetkých miestnostiach vzťažnú výšku nad čistou podlahou. Na steny a stavebné prvky vystupujúce z podlahy je nutné pripevniť zvukovo izolačné pásky (min. 10 mm silné) s prilepenou PE fóliou, pri systéme dutinových podláh musí okrajová páska oddeľovať aj vrstvu liateho poteru aj položenú dosku. Pri potere na podlahové vykurovanie je izolačný pás hrúbky 10 mm podmienka. Pri potere v oblasti styku so zemou sa použije príslušné utesnenie (napr. KREISEL Sockelflex/Optiflex). Nerovnomerné konštrukcie stropov a kanalizačné potrubia vedené v stropnej konštrukcii sa odporúčajú zarovnať napr. ľahčeným penobetónom. Na to sa priebežne uloží druhá vrstva izolácie proti krokovému hluku. Ak sú plánované parotesné vrchné obklady, mali by byť potery uložené na parozábrane, aby sa zabránilo prenikania eventuálnej následnej vlhkosti (z vyparovania) z podkladovej konštrukcie. Toto platí obzvlášť pri aplikácii poteru na „mladé“ betónové stropy alebo v oblastiach pôsobenia vlhkosti od zeme (suterén). Pre parotesnú izoláciu použiť vhodný hydroizolačný materiál.
<b>Príprava výrobu:</b>	Správna konzistencia sa nastaví mierou rozliatia. Tá sa stanoví pomocou skúšobného valca (d = 7cm, objem 1l), na základe rozliatia čerstvej malty - skúška sa realizuje na plexiskle. Obsah vreca zmiešať s predpísaným množstvom čistej vody pomocou stroja alebo elektrického miešadla na homogénnu tekutú hmotu bez hrudiek.
<b>Spracovanie:</b>	Po vyliatí poteru do úrovne, sa poter pomocou čerpacej tyče prerazí čím sa poter niveluje. Natriasanie by malo nasledovať vždy krížom. Liaty poter sa zmieša v špeciálnom zmiešavacom čerpadle a čerpá sa hadicami na miesto liatia. Hrúbka vrstvy liatej podlahy sa volí podľa typu, účelu použitia (od požadovaného zaťaženia sa odvíja hrúbka vrstvy podlahy) a následnej povrchovej úpravy (obklad, podlahová krytina atď.)! Pripojený a oddelený poter – min. hrúbka vrstvy 30 mm. Plávajúci poter – min. hrúbka vrstvy 30 mm (pre polystyrén), ak sa použijú platne z minerálnej vlny min. hrúbka vrstvy 40 mm. Ak sa zakrýva systém podlahového vykurovania je povolená hrúbka vrstvy min. 35 mm nad hornou úrovňou rúrkového systému. Spôsob práce sa volí tak, aby bol poter zabudovaný v priebehu času spracovateľnosti. Zmiešavacie zariadenie sila má výkon od cca 100 l/min., môže tak za 1 hodinu miešať a dopraviť 8 – 10 ton materiálu, to zodpovedá ploche od 100 – 120 m <sup>2</sup> /hodinu.
<b>Dodatočné spracovanie:</b>	Obrúsenie anhydritového samonivelizačného poteru je možné už po niekoľkých dňoch po jeho vyliatí (cca 3 -7 dní) a malo by sa vykonať čo najskôr, aby sa urýchlil proces schnutia. Plocha tým bude porézne otvorená a drsná. Odporúčaná zrnitosť brúsnej dosky: rozptýlenie hrúbky 16 alebo 24. Opotrebovaný materiál je starostlivo odsatý popripade pozametáný.



## ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 460

Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm<sup>2</sup>

<b>Pokyny k spracovaniu:</b>	<p>Poter sa musí chrániť pred dodatočným prenikaním vody (vlhkosť).</p> <p>Strojová technika: Aby sa zaručila hladká činnosť zmiešavacieho čerpadla pripojeného k mobilnému silu, musí sa zariadiť na stavbe elektrická prípojka s poistkou od 32 A a prívod vody od 2000l/h (3/4" min. 4 bar).</p> <p>CM skúška: po naplnení (50 g) a prídavku ampulky karbidu vápenatého sa prístroj zatvorí a cca 1 minút zatrasie. Po 5 minútach sa znova zatrasie. Po 10 minútach po zatvorení prístroja sa odčíta hodnota na manometri.</p>
<b>Zvlášť dôležité:</b>	<p>Dilatačné škáry určuje projektant stavby. Dilatačné škáry sa realizujú podľa zásad pre dilatácie v poteroch na báze síranu vápenatého alebo cementu.</p> <p>Pri použití sila (Silo Systém) alebo strojovom spracovaní musia byť dodržané dané predpisy stroja a predpisy pre chod stroja a údržbu. Taktiež musia byť dodržiavané všeobecné zásady a kódexy bezpečnosti práce.</p>
<b>Kvalita:</b>	<p>Produkt podlieha pravidelnej kontrole vo vlastnom laboratóriu a zároveň pravidelnej kontrole v nezávislých štátnych skúšobniach.</p>
<b>Balenie:</b>	<p>V papierových vreciach odolných voči vlhkosti.</p> <p>Silo s kontinuálnou miešačkou a pumpou.</p>
<b>Skladovanie:</b>	<p>Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %).</p> <p>min. 6 mesiacov od dátumu výroby. Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 príloha XVII pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (obsah Cr+6). Dátum výroby je uvedený na obale.</p>
<b>Bezpečnosť práce:</b>	<p>Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku je nutné tieto dôkladne prečítať.</p> <p>Obsahuje cement - je dráždivý. Chráňte pokožku a oči. Maltová zmes dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo podráždenia pri kontakte s pokožkou - u citlivých osôb môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Vdychovaniu prachu zabráňte používaním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a v prípade potreby ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu detí! Po zasiahnutí očí 10 - 15 minút ich opatrne vymývajte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade zdravotných ťažkostí alebo pochybností vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.</p>
<b>Všeobecné informácie:</b>	<p>Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná.</p> <p>Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností.</p> <p>Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie.</p> <p>Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita.</p> <p>Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.</p>