



GR 160 FINISH

Universele polymeergladspecie

Parameters:

GR 160 FINISH is een universele polymeergladspecie voor het egaliseren van binnenmuren en plafonds.
Het is een veelzijdig product, ideaal voor handmatige toepassing, met een roller of met alle soorten spuitmachines.
Geschikt voor het aanbrengen van een ideaal gladde laag onder acryl, latex, emulsie, verven enz. en veredelde pleisters. Voor wanden en het plafonds van pleister van kalk-cement, gips, gipskalk en kalksteen, kalk e.d. of gemaakt van gipsplaat.
Wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit en hardt uit zonder krimp.

Properties:

- Perfect glad
- Gemakkelijk in gebruik.
- Zeer hoge hechtingsgraad
- Elastisch
- Voor natte ruimtes
- Aanbrengen met een gladmakende roller
- Bestemd voor handmatig als machinaal aanbrengen.
- Voor afwerkingsniveaus van Q2 tot Q4.

Gebruikswijze:

Technische gegevens	
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	20 kg/E
Unit per pallet	44 stuk/pallet
Kleur	Wit
Verbruik	1,8 kg/mm/m ²
Droogtijd	ca. 2 uur (in een temp. +20 °C)
Laagdikte	2 mm
Verbindingstijd	ca. 24 h
Hechting (Beton)	≥ 0,3 MPa
Hechting (Gipsplat)	≥ 0,15 MPa
Temperatuur van de ondergrond	5 - 30 °C

Het product voldoet aan: • EN 15824

Samenstelling:

- Water
- Minerale vullers
- Andere additieven
- Polymeren

Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid.
Alle ondergronden moeten optimale draagbaarheid, vaste en dichte structuur bezitten en vrij zijn van stof, vet, smeermiddelen, antiadhesieve middelen, vervenresten enz. Onstabiele pleisterlagen en deklagen, die onvoldoende hechtbaar zijn, dient men te verwijderen. Oppervlakken die met olie of met smeermiddelen zijn bedekt dient men nauwkeurig met water met detergent te verwijderen. Oppervlakken die met schimmel, mos of algen zijn bedekt, met preparaat SEPTOBUD 1008 bedekken en daarna onder hoge druk spoelen of mechanisch verwijderen.
Verbindingsplaatsen van verschillende ondergronden, installatie-groeven en andere plaatsen gevoelig voor constructiescheuren wapenen met glasvezel.



GR 160 FINISH

Universele polymeergladspecie

Soorten ondergrond:	Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5 Glad beton: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310 gladde, licht absorberende ondergrond: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310 Gipsblokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Voorbereiding van het product:	Het product is klaar voor gebruik. Bij handmatige applicatie niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Bij aanbrengen met een verfroller of mechanische rol is een lichte toevoeging van water mogelijk om de consistentie te verbeteren. Voor gebruik de inhoud van de verpakking goed mengen. Bij spuitapplicatie wordt aangeraden om ca. 0,2 l water per 20 kg eindproduct toe te voegen. Voor het spuiten kunt u Graco Mark 7 gebruiken, met mondstuk 533. Spuiten op 190 bar druk. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen. De duur van het uithardingsproces is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond. Bij lage temperaturen kunnen alle uithardings- en verwerkingstijden worden verlengd.
Gebruikswijze:	Na de voorbereiding van de ondergrond de pleister aanbrengen volgens de gekozen methode: met een troffel, roller of machine. Wanneer het nodig is meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag aanbrengen na het initiële binden van de vorige laag. Onregelmatigheden na volledige droging van de plamuur afschuren met papier of gaas. Bij „natte” verwerking (stofloos) beginnen met het afwrijven met een spaan met spons na initiële binding van de plamurlagen - na ongeveer 3 uur. Indien nodig direct voor het afwrijven licht bevochtigen met schoon water
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	De ondergrond moet droog, stabiel en vrij zijn van verontreinigingen zoals stof, roet, algen, uitbloeiingen etc. Met het aanbrengen van plamuur beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond onder de plamuur moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn. Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Na het beëindigen van het werk de ruimte ventileren Na het schuren van de toplaag moet het stof van het oppervlak worden verwijderd. Om een gelijkmatige absorptie te garanderen, is het aanbevolen om het volledige oppervlak voor te werken met een diep doordringende primer. Op de plamuur kunnen alle soorten verf worden gebruikt
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.