

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## Creteo®Shot CC 552

SpC 25/30/III/XC4/XF3/GK8



### Anwendungsbereiche

Unbeschleunigter, normal erstarrender Trockenspritzbeton für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis für alle statischen und nicht statischen Anwendungsbereiche (horizontal, vertikal und überkopf) wie z.B. Baugrubensicherung, Felssicherung, Hang- od. Böschungssicherung usw. Ebenfalls für Spritzbetonarbeiten im Stollen- und Tunnelbau verwendbar. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

### Eigenschaften

- Gute Haftung
- Geringer Rückprall

### Verarbeitung



### Technische Daten

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.                   | 2000152255                                                                          |
| EAN                        | 9003304436347                                                                       |
| INFO                       | Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.                                             |
| Verpackung                 |  |
| Menge pro Einheit          | 1000 kg/EH                                                                          |
| Körnung                    | 0-8 mm                                                                              |
| Verbrauch                  | ca. 2080 kg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Ergiebigkeit Liter         | 480 L/EH                                                                            |
| Wasserbedarfsmenge Einheit | ca. 80 L/EH                                                                         |
| Brandverhalten             | A1                                                                                  |
| Druckfestigkeit            | ≥ 20 MPa (28 d)                                                                     |
| E-Modul                    | 30 GPa                                                                              |
| Expositionsklasse          | XC4<br>XF3                                                                          |
| Frühfestigkeitsklasse      | Unbeschleunigt                                                                      |
| Frishmörtelrohddichte      | ca. 2250 kg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Schichtdicke               | 3-8 cm                                                                              |
| Schichtdicke Bemerkungen   | pro Lage                                                                            |

# Creteo®Shot CC 552

SpC 25/30/III/XC4/XF3/GK8

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                   | 2000152255             |
| Schüttdichte               | 1750 kg/m <sup>3</sup> |
| Spritzbetonzusatz          | unbeschleunigt         |
| Wasser-Feststoffgehalt W/F | 0,08                   |

## Materialbasis

- Hochwertige Sande
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

## Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.  
12 Monate lagerfähig ab Produktionsdatum (siehe Gebindeaufdruck) gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

## Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.  
Eine ausreichende Nachbehandlung lt. Norm ist erforderlich.

## Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

## Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

## Verarbeitung

Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Mindestauftragsdicke das 4-fache des Größtkorns betragen.  
Creteo®Shot kann mit herkömmlichen Trockenspritzmaschinen verarbeitet werden.  
Ein homogenes Spritzbild, geringer Rückprall und eine optimale Betonqualität wird durch eine abgestimmte Maschinenteknik (Fördermenge, Luftmenge, Luftdruck, Schlauchdurchmesser, Förderweite usw.) und gleichmäßige Kreisbewegungen der Spritzdüse bei geeigneten Abstand und Winkel zur Wand erreicht.  
Beim unbeschleunigten Creteo®Shot kann aufgrund der längeren Offenzeit die Oberfläche nachbearbeitet werden.

## Creteo®Shot CC 552

SpC 25/30/III/XC4/XF3/GK8

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maschinentechnik | Rotormaschinen, Clever SBS Typ SFE 7 mit Drucksilo                  |
|                  | (siehe Broschüre - RÖFIX Maschinentechnik für Creteo®Produkte - AT) |
| Info             | ÖBV Richtlinie Spritzbeton Trockenmischgut TM                       |