



Fixit 288


Calce Clima Thermo


Impiego: Fixit 288 è un intonaco termo-isolante ecologico, biologico per interni e in zone protette all'esterno. I supporti adatti sono mattoni, pietre silico-calcaree, pietre naturali, muratura in pietra così come beton grezzo ruvido. Preparare i supporti fortemente o irregolarmente assorbenti con un rinzafo.

Caratteristiche:

- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Benessere ambientale piacevole
- Ineccepibile in materia di edilizia residenziale biologicamente sana
- Certificato A+ (VOC e formaldeide)

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011288
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	30 l/cf.
Aggiunta d'acqua	9 - 10 l/sacco
Consumo	ca. 3,8 kg/m ² /cm
Tempo di lavorazione	ca. 30 min
Spessore	30 - 120 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 350 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	0,4 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	0,4 N/mm ²
Conducibilità termica λ10, dry (Certificato MPA Stuttgart)	≤ 0,067 W/mK
Permeabilità al vapore μ	7-10

Composizione:

- Leganti: calce idraulica NHL 5, calce idrata
- Aggregati: minerali leggeri a base di silicato
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Applicare e utilizzare Fixit 288 con una macchina da rivestimento, specialmente equipaggiata per intonaco termo-isolante. Evitare le interruzioni prolungate di lavoro, non lasciare il materiale per più di 15 minuti nel tubo. Se lo spessore dello strato richiede un'applicazione a più riprese, lo strato dell'intonaco precedente deve essere irruvidito prima del processo di indurimento.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.). Prima di procedere con un intonaco di finitura e dopo un indurimento sufficiente, Fixit 288 deve essere provvisto di uno strato di equalizzazione costituito da Fixit 460 con una rete di rinforzo Fixit a maglie strette. I giunti di rete devono essere sovrapposti almeno di 10 cm. Dopo l'applicazione all'interno assicurare una buona ventilazione nei locali.



Fixit 288

Calce Klima Thermo

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Il prodotto non è adeguato per la posa di piastrelle in ceramica.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.