


RÖFIX Renopor® I

Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 080

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.
Područja primjene:	Visoko kapilarno aktivna unutarnja izolaciona ploča s visokim kapacitetom prihvatanja vlage, djeluje opterećenje vlage. Primena kod problema kao što su površinska kodenazacija, buđ, štetne soli, toplotno premoštavanje, nemoguće AW izolacija kao kod sanacije starogradnje ili zaštite spomenika.
Svojstva:	• Toplotno-izolaciona svojstva • Nije zapaljivo • Sprječavanje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Brza, ekonomična ugradnja
Ugradnja:	  

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000694340	2000694341	2000952580	2000583550	2000153099
ERGO					21599
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	0,99 m²/jed (AT)	0,83 m²/jed (AT)	0,83 m²/jed (AT)	0,49 m²/jed (AT)	3 m²/jed (AT)
Količina u jednom pakovanju	6 Kom./jed.	5 Kom./jed.	5 Kom./jed.	3 Kom./jed.	6 Kom./jed.
Debljina	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	25 mm
Dužina	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	1.000 mm
Širina	333 mm	333 mm	333 mm	333 mm	500 mm
Izdašnost					
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.				
Nasipna gustoća suhog morta	290 kg/m³				
Paropropusnost μ	7				
Toplotna provodljivost λ10,suho	0,08 W/mK				
pH-vrijednost	10				
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K				
Pritisna čvrstoća (28 d)	1,4 N/mm²				
Čvrstoća pri savijanju	0,8 N/mm²				
Vodoupojnost	800 kg/m²*min0,5				
Certifikati o ispitivanju	IBR Rosenheim, D - Institut za građevinsku biologiju				
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)				

SAP šifra:	2000153100	2000153101	2000153115
ERGO	21600	21601	
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	2,5 m²/jed (AT)	1,5 m²/jed (AT)	1 m²/jed (AT)
Količina u jednom pakovanju	5 Kom./jed.	3 Kom./jed.	2 Kom./jed.
Debljina	30 mm	50 mm	80 mm
Dužina	1.000 mm		



RÖFIX Renopor® I

Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 080

SAP šifra:	2000153100	2000153101	2000153115
Širina	500 mm		
Izdašnost		oko 3 EH/m ² /cm	oko 3 EH/m ² /cm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.		
Nasipna gustoća suhog morta	290 kg/m ³		
Paropropusnost μ	7		
Toplotna provodljivost λ10,suho	0,08 W/mK		
pH-vrijednost	10		
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K		
Pritisna čvrstoća (28 d)	1,4 N/mm ²		
Čvrstoća pri savijanju	0,8 N/mm ²		
Vodupojnost	800 kg/m ² *min0,5		
Certifikati o ispitivanju	IBR Rosenheim, D - Institut za građevinsku biologiju		
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)		

Sastav:

- Vapno
- Kalijevo vodeno staklo
- Bez cementa

Uslovi obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Za vrijeme obrade i stvrdnjavanja materijala, ali najmanje tijekom 3 dana štiti od smrzavanja.

Napomene:

Vrijede opšta pravila za kupce, WTA smjernice Sistemi maltera za saniranje - 2-9-04/D odnosno SIA tehnički list 2003 Malteri za saniranje i sistemi maltera za saniranje.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju:

Ne obrađivati na direktnom sunčevom svjetlu, jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka.

Opšte napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.