

# СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГ KREISEL NANOFIX

## S41 Стяжка для підлоги



- для влаштування цементної стяжки товщиною 10-60 мм
- легка у роботі
- стійка до помірних механічних навантажень
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для приміщень з підвищеною вологістю
- для підлог з підігрівом
- армована фіброволокном

Товщина шару:	10-60 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,2 МПа
Міцність на стиск через 28 діб:	≥ 15,0 МПа
Витрата:	≈ 1,9 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.1. СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## S42 Вирівнювальна суміш для підлоги цементна



- для виконання вирівнюючого шару підлоги 3-15 мм
- швидкотвердіюча (6 годин)
- висока адгезія до основ
- легка у роботі
- для ручного або механізованого нанесення
- для внутрішніх робіт
- для приміщень з підвищеною вологістю

Товщина шару:	3-15 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб:	≥ 15,0 МПа
Витрата:	≈ 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.2. ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## W81 Суміш гідроізоляційна



- для влаштування гідроізоляції
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для резервуарів з питною водою
- для балконів, терас та цоколів будівель
- висока адгезія до основ
- морозостійка

Товщина шару:	2-5 мм
Адгезія до основи:	≥ 0,3 МПа
Витрата:	3-8 кг/м <sup>2</sup>

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.1.Г11 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## S40 Високоміцна стяжка для підлоги



- для виконання цементних стяжок товщиною 20-100\* мм
- легка у роботі
- для підлог з підігрівом
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для приміщень з підвищеною вологістю
- армована фіброволокном

Товщина шару:	20-100* мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб:	≥ 35,0 МПа
Витрата:	≈ 1,9 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.1. СТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## S22 Вирівнювальна суміш для підлоги



- легкість у роботі
- висока розтічність
- для підлог з підігрівом
- для ручного або механізованого нанесення
- висока адгезія до основ

Товщина шару:	5 - 30 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб:	≥ 15 МПа
Витрата:	≈ 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.2. ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## TG30 Грунтовка глибокопроникна



- для всіх типів основ
- глибокопроникна
- знижує водопоглинання
- зміцнює основу
- готова до використання
- зв'язує пил
- прозора після висихання

Час висихання:	2-4 години
Наступні роботи:	через 24 годин
Колір:	прозорий
Витрата:	0,05-0,3 л/м <sup>2</sup>

Упаковка:  
платикова  
канистра 5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

# СУМІШІ ДЛЯ СТІН KREISEL NANOFIX

## P50 Машинна штукатурка цементно-вапняна



- для ручного або машинного нанесення
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- для приміщень з підвищеною вологістю
- легка у роботі
- морозостійка

Товщина шару:	8-25 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб:	≥ 7,0 МПа
Витрата:	≈ 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

ЦВ.1. ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## P55 Штукатурка цементна



- висока міцність
- тріщиностійка
- армована фіброволокном
- для сухих та вологих приміщень
- морозостійка
- пластична
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

Товщина шару:	8-20 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа
Міцність на стиск через 28 діб:	≥ 7,0 МПа
Витрата:	≈ 1,7 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

Ц.1.ШТ2.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## P51 Машинна штукатурка цементно-вапняна



- для ручного або машинного нанесення
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- містить перліт
- для приміщень з підвищеною вологістю
- морозостійка

Товщина шару:	5-20 мм
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,3 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб:	≥ 7,0 МПа
Витрата:	≈ 1,3 кг/м <sup>2</sup> /мм

Упаковка:  
мішок 25 кг

ЦВ.1. ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## ВК31 Ґрунтовка Бетонґрунт



- збільшує адгезію покриттів до основи
- містить кварцовий наповнювач
- зміцнює основу
- вирівнює водопоглинання
- містить кольоровий індикатор
- не містить органічних розчинників
- готова до використання

Температура застосування:	+5 - +25 °С
Час висихання:	≈ 4 години
Колір:	червоний
Витрата:	0,25-0,35 кг/м <sup>2</sup>

Упаковка:  
відро 5 л/10 л

АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

### ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

тел.: +38 (067)-445-43-08  
pavel.vyazovych@kreisel.ua  
www.kreisel.ua



# KREISEL



СУМІШІ  
для підлог і стін  
KREISEL NANOFIX