

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fluatin

Streichfertige Fluatlösung



Anwendungsbereiche

Streichfertige Fluatlösung für das Entfernen von Kalksinterhäuten und für das Binden bzw. Umwandeln löslicher Salze. Für die Pura Silikatfarbe (2K-Reinsilikatfarbe) müssen neue, mineralische Untergründe mit diesem Produkt vorbehandelt werden. Vom Schweizer Mineralfarben-Hersteller Sax-Farben.

Eigenschaften

- Streichfertige Fluatlösung
- Transparent

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000577617
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 L/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Verbrauch	ca. 0,19 L/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.
Dichte	ca. 1,07 kg/L
Festkörpergehalt	12,9 %
pH-Wert	2

Fluatin

Streichfertige Fluatlösung

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +8 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitungshinweis

Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Dieses Produkt hat eine ätzende Wirkung. Glas, Klinker, Kunststeine und Metallteile sind gut zu schützen. Der ausführende Unternehmer muss vor Beginn der Anstrich Arbeiten mit den materialspezifischen Eigenschaften und deren Ausführung vertraut sein. Für die Pura Silikatfarbe (2K-Reinsilikatfarbe) müssen neue, mineralische Untergründe mit diesem Produkt vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Variante 1: Putzflächen satt und gleichmässig mit Fluatin von unten nach oben einstreichen. Die Reaktion erfolgt sofort und ist an einem leichten Aufschäumen zu erkennen. Die an der Oberfläche entstandenen Fluatkristalle mittels Wurzelbürste trocken abwischen. Variante 2: Putzflächen satt und gleichmässig mit Fluatin von unten nach oben einstreichen. Die Reaktion erfolgt sofort und ist an einem leichten Aufschäumen zu erkennen. Um evtl. nicht umgesetzte Fluatanteile zu entfernen werden die behandelten Flächen anschliessend mit Wasser, unter Zuhilfenahme von Bürste und Besen, nachgewaschen. Nach einer Trockenzeit von ca. 6-12 Stunden können die durch das Waschen losgelösten Fluatkristalle mit einer Wurzelbürste trocken abgebürstet werden. Vor der weiteren Bearbeitung muss der Putz wieder austrocknen. Applikation: Mit Bürste auftragen oder Sprühen (Niederdruckgerät).

Nachbehandlung

Den frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

Gefahrenhinweise

Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können

Fluatin

Streichfertige Fluatlösung

in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen
Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.