

GREUTOL

Design: crépi strié

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



Étape 1 :

Sur la couche d'armature, appliquer un crépi de finition strié Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée avec une épaisseur de grain.



Étape 2 :

Structurer uniformément Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée encore frais, dans le sens vertical avec la taloche de maçon en plastique.



Étape 3 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée.



Étape 4 :

Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée.



Étape 5 :

Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau en caoutchouc mousse ou à tapisser, en exerçant une légère pression dans le sens des rainures.

Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre :

- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la couleur de base.
- En cas d'utilisation d'un rouleau en caoutchouc mousse ou d'un rouleau à tapisser, il faut veiller à une application régulière et mince de la peinture. Avec un excès de peinture ou une pression trop forte, la peinture pénètre également dans les creux de l'enduit.
- Pour que le rouleau en caoutchouc mousse ou le rouleau de tapisserie absorbe la peinture de manière uniforme, il faut le poser sur une surface lisse et avec peu de peinture.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés :

- Greutol Enduit de finition résine silicone 360 extérieur structure rainurée 3 mm
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop

Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Taloche en plastique
- Rouleau en peau d'agneau
- Rouleau en caoutchouc mousse ou rouleau à tapisser



Siège principal

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Greutol AG Eschlikon
Hilagstrasse 24
8360 Eschlikon
Telefon +41 71 944 30 08
eschlikon@greutol.ch

www.greutol.ch



Remarque importante:

Rendez-vous sur www.greutol.ch pour consulter en ligne les toutes dernières versions des descriptifs systèmes et fiches techniques. (elles remplacent toutes les anciennes versions en ligne / écrites)