



800

Mastic hidroizolant elastic

Domenii de utilizare: Mastic impermeabilizant elastic monocomponent, gata de utilizare, destinat impermeabilizării pereților și pardoselilor din încăperile utilizate într-un mediu umed (băi, dușuri, toalete și alte spații publice și industriale, cu excepția piscinelor) înainte de placare.
Poate fi utilizat ca strat continuu de impermeabilizare în încălzirea prin pardoseală. Nu se utilizează ca strat de acoperire și pentru aplicarea pe acoperiri ceramice și vopsele vechi.

Proprietăți:

- Complet impermeabil
- Elastic
- Rezistent la crăpături
- Pentru lucrări interioare
- Pentru băi, bucătării și toalete
- Nu afectează mediul

Punere în operă:



Date tehnice:	
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	7 I/UM 14 I/UM
Unități per palet	72 UM/Pal. 33 UM/Pal.
Densitate	1,5 g/cm ³
Consum	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Timp de uscare (la aprox. +20 °C)	≤ 6 h
Observație grosime strat	Timp înainte de aplicarea straturilor următoare 3 - 4 ore

Compoziție:

- Dispersie de rășină sintetică
- Filler mineral
- Excipienți
- Pigmenți

Suportul: Pregătirea substratului se realizează în conformitate cu standardele ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 și ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016.
Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.
Suprafețele contaminate cu uleiuri și agenți de reducere a aderenței trebuie spălate bine cu apă și detergenți.
Suprafețele acoperite cu mușcași sau mușchi trebuie acoperite cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic.
Umpleți crăpăturile și zgârieturile cu mortar de reparații. Mortarul din aceste zone trebuie să fie uscat și bine lipit de substrat.

Pregătire: Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.



800

Mastic hidroizolant elastic

Punere în operă:	<p>Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.</p> <p>Amestecul trebuie să fie omogen și lipsit de cocloașe.</p> <p>Pentru o aplicare uniformă, utilizați o rolă, o perie sau o perie cu palete.</p> <p>Pentru a asigura aplicarea uniformă a impermeabilizării, aplicați masticul în două straturi cu o grosime totală de 0,5 mm până la 1,5 mm. Primul strat se aplică într-o singură direcție, fără mișcări încrucișate, al doilea strat și următoarele - perpendicular pe cel anterior, la 2-3 ore după aplicare.</p> <p>În colțurile interioare, rosturile de dilatație, locurile prin care trec utilitățile, este necesar să se lipească o bandă de impermeabilizare între două straturi ale stratului de impermeabilizare.</p> <p>Începeți așezarea plăcilor sau aplicarea straturilor următoare la 24 de ore de la aplicarea soluției de impermeabilizare.</p> <p>Efectuați lucrările la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C și umiditate mai mică de 80%.</p>
Atenție specială:	<p>Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.</p>
Depozitare:	<p>12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.</p>
Informații generale:	<p>La executarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare în vigoare, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de executare a lucrărilor de fațadă. Producătorul garantează conformitatea KREISEL 800 cu caracteristicile tehnice specificate numai dacă sunt respectate regulile de transport, depozitare și instrucțiunile de lucru indicate în prezenta descriere. Producătorul nu este răspunzător în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului sau al utilizării cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare.</p>