KREISEL

TECHNISCHE KAART

Versterkend gaas

Accessoires



Parameters

Voor het maken van de versterkende laag in TURBO thermische isolatiesystemen op geschuimd polystyreen of wol.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Alkalibestendig.

Gebruikswijze

Technische parameters

Artikelnummer	424982	315205
Verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	50 m²/EH	
Verbruik	1 lfm/m²	
Rendement	50 m²/E	
Lengte	50 m	
Breedte	100 cm	

Samenstelling

- Glasvezel

Technische Kaart | NL | 07.08.2026

Versterkend gaas

Accessoires

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruik bij temperaturen die worden aanbevolen voor het bepaalde thermisch isolatiesysteem. Werk niet onder ongunstige omstandigheden. Gebruik beschermnetten op steigers bij hoge temperaturen, regen, wind.

Gebruikswijze

Uitvoeren van wapeningslaag: mineraalwolplaten voorplamuren met een dunne laag lijmmortel en daarbij de schuurbord sterk aandrukken. De mortel op het oppervlak van de styropoorplaat of mineraalwoolplaat aanbrengen, met een lijmkam egaliseren, met de wapeningsnet bedekken en gelijkmatig plamuren tot de volledige bedekking daarvan. De stroken van het wapeningsnet moeten met een overlapping ca. 10 cm gelegd worden. De wapeningslaag met een enkelvoudig net moet 3-5 mm dik zijn.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

Technische Kaart | NL | 07.08.2026