

SCHEDA TECNICA

RÖFIX BETONPOR

Legante speciale di sottofondo per massetto alleggerito



Campi di applicazione

Legante speciale per la realizzazione di supporti di livellamento termoisolanti e migliorativi dell'isolamento acustico al di sotto di massetti galleggianti. RÖFIX BETONPOR può essere utilizzato in combinazione con agenti schiumogeni, per la realizzazione di sottofondi alleggeriti (in questi casi si prega di contattare in anticipo il nostro consulente tecnico). Ideale per livellamento, isolamento termico di tetti a volta e piani, isolamento termico e acustico al di sotto di riscaldamenti a pavimento, per la produzione di cemento cellulare come sottofondo di pavimentazioni civili.

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000964578	2000693576
EAN	9003304560196	9003304217618
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	54 unit/Pal.	
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.	
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 10 L/cf.	ca. 400 L/t
Resistenza alla compressione	32,5 MPa (28 d)	
Temperatura del supporto	5 °C	

Materiale di base

- Legante speciale CEM II/LL 42,5R
- Additivi per migliorare la lavorazione

RÖFIX BETONPOR

Legante speciale di sottofondo per massetto alleggerito

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, correnti d'aria) e da successiva umidità (pioggia).

Trattamento preliminare del supporto

I resti di malta e i pezzi di calcestruzzo staccati vanno rimossi completamente.

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Il sottofondo di compensazione va spianato con una staggia all'altezza prevista.
Può essere miscelato e pompato con qualsiasi pompa miscelatrice per massetti o betoniera.
Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il supporto sia completamente asciutto e maturo.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione 12 mesi dalla data di produzione (vedi impronta contenitore) secondo la direttiva 1907/2006/CE Allegato XVII a 20°C, 65% di U.R

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.