

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

KREISEL PP DRY

Pretapledojuma piedeva



Piemērošanas jomas

Šī piedeva tiek izmantota kopā ar Kreisel cementa bāzes minerālu līmējošajiem un armējošajiem maisījumiem Kreisel 210, 220, 230, 240, lai paātrinātu to saķeri un žūšanu zemās temperatūrās un augsta mitruma apstākļos. Šis produkts tiek izmantots kā piedeva vēlā rudenī vai agrā pavasarī, kad naktī temperatūra pazeminās zem 0 °C. Minētos Kreisel produktus sagatavot un izmantot tikai tad, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir augstāka par 0 °C, un gaisa temperatūras krišana ir paredzēta pēc 6–8 stundām.


Īpašības

- Vienkārši lietojams
- Nemaina citu materiālu īpašības
- Izturīgs līdz -5 °C pēc 6–8 stundu žāvēšanas
- Iespējams veikt darbus zemā temperatūrā un augstā mitrumā

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	4779026371048
EAN	4779026371048
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	8,4 kg/Gab.
Tilpuma blīvums	ca. 1 g/cm ³
Pamatnes temperatūra	5-15 °C

Materiāla bāze

- Neorganisko savienojumu maisījums

KREISEL PP DRY

Pretapledošanas piedeva

Apstrādes nosacījumi

Kreisel minerālu produktus, sajauktus ar Kreisel PP DRY piedevu, var izmantot, ja gaisa un pamatnes virsmas temperatūra ir no 0° līdz +15 °C un relatīvais mitrums nepārsniedz 90 %.

darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.

Apstrādes norādījumi

Ja materiāls nokļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar ūdeni un jāvēlšas pie ārsta. Produktu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Apstrāde

Kreisel PP DRY piedeva kopā ar ūdeni 200 g/25 kg sausā maisījuma ir jāiemaisa tieši sagatavojamajā maisījumā, kas jāizlieto 90 minūšu laikā. 6–8 stundas (temp. +2 °C, mitrums 80 %) java pakāpeniski iegūst izturību līdz -5 °C temperatūrai. Uzmanību! Izmantojot šo piedevu, jūs paātrināsiet minerālu produktu saķeres procesu. Šis produkts neaizstāj materiāla izturību un galīgās īpašības. Veicot darbus un pēc to pabeigšanas, līdz java pilnībā sacietē, ir jāizmanto pārklājumi uz sastatnēm. Citi šajā aprakstā norādītie materiāli jāizmanto saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Papildu un turpmākos ETICS sistēmas materiālu slāņus uz pamatnes ar KREISEL PP DRY piedevu var uzklāt ne agrāk kā pēc 5 dienām.

Uzglabāšana

Derīga līdz 12 mēnešiem pēc ražošanas datuma, ja produkts tiek uzglabāts sausā telpā, oriģinālajā un nebojātā iepakojumā.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto