

TEHNIČKI LIST

RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K-pištoljska pjena za popunjavanje



Područja primjene

Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplinsko-izolacijskih sustava. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča. Prikladno za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih stropova, unutarnje izolacije i sl. Lijepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča u suhoj gradnji. Ispuna šupljina između pojedinačnih toplinsko-izolacijskih elemenata.


Svojstva

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
- Nakon najkasnije 2 sata moguće je nastaviti s radovima
- Bez pripreme
- Lakša obrada zbog ogromnog smanjenja težine
- izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148421
EAN	9003304432097
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	750 ml/jed
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	narančasta
Potrošnja	oko 200 ml/m ² (Stick)
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Čvrstoća na povlačenje	0,19 N/mm ²
Toplinska vodljivost	oko 0,035 W/mK
Vrijeme sušenja	oko 40 min
Čvrstoća na smicanje	0,14 N/mm ²

ROEFIX IF 300 PURCOLL

1K-pištolska pjena za popunjavanje

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Podloga

Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašinu, razdjelne slojeve odnosno nenosive, pjeskovite dijelove, treba otkloniti.

Upute za ugradnju

Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod lijepljenih i max. 2 cm kod lijepljenih i tiplanih sustava). Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša

pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.