



RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K-pištoljska pjena za popunjavanje

| | |
|------------------------------------|---|
| Pravne i tehničke napomene: | Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga. |
| Područja primjene: | Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplinsko-izolacijskih sustava. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča. Prikladno za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih stropova, unutarnje izolacije i sl. Lijepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča u suhoj gradnji. Ispuna šupljina između pojedinačnih toplinsko-izolacijskih elemenata. |
| Svojstva: | <ul style="list-style-type: none"> • Slobodno od FCKW,HCKW i HFCKW • Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod lijepljenih i max. 2 cm kod lijepljenih i tiplanih sustava). • Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.) • nakon najkasnije 2 sata moguće je nastaviti s radovima • bez pripreme • jednsotavnija ugradnja zbog znatnog smanjenja težine u odnosu na uobičajene mortove za lijepljenje • izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga (odim PE, PP, PTFE i silikona) |

Ugradnja:



| Tehnički podaci | |
|---------------------------------|---------------------------|
| SAP šifra: | 2000148421 |
| NAV šifra: | 143209 |
| Vrsta pakovanja | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut |
| Količina u jednom pakovanju | 750 ml/jed |
| Boja | žuta |
| Potrošnja lijepljenje | oko 200 ml/m ² |
| Toplotna provodljivost λ10,suho | oko 0,036 W/mK |
| Vrijeme sušenja | oko 40 min |
| Reakcija na požar | B1 (DIN4102) |

| | |
|-----------------------|---|
| Sastav: | Jednokomponentna poliuretanska pjena. Bez freona. Sa sistemom reakcije na vlagu. |
| Uslovi obrade: | Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. |
| Podloga: | Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašinu, razdjelne slojeve odnosno nenosive, pjeskovite dijelove, treba otkloniti. |
| Upozorenja: | Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |
| Skladištenje: | Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci. |



RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K-pištoljska pjena za popunjavanje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.