



## TYNKOLIT-T 330

Potinkinis gruntas

**Paskirtis:** Gruntavimo priemonė, pagrindo paruošimui prieš tinkuojant mineraliniais, akriliniais, mozaikiniais tinkais, pagaminta akrilinės dispersijos pagrindu. Pagerina tinko sukibimą su pagrindu, suteikia pagrindui reikiamą spalvą, suvienodina įgeriamumą, tačiau nesumažina garų pralaidumo. Galima tonuoti dispersiniais pigmentais.

Gruntavimo priemonė naudojama vidaus ir išorės darbams prieš tinkavimą struktūriniais tinkais, dažymą dispersiniais dažais. Pagerina apdailos sukibimą su pagrindu, suteikia pagrindui reikiamą spalvą, suvienodina įgeriamumą, sumažina sąnaudas.

**Savybės:**

- Pagerina tinko sukibimą
- Palengvina tinkavimą
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Laidus vandens garams
- Pigmentuojamas

**Naudojimas:**



Techniniai duomenys:		
Prekės kodas	5907418090225	5907418018151
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	7 kg/pak.	20 kg/pak.
Vienetai paletėje	80 vnt./pal.	33 vnt./pal.
Spalva	Baltas pigmentuojamas	
Sąnaudos	0,25 kg/m <sup>2</sup>	
Darbo temperatūra	5 - 25 °C	

**Kiti techniniai duomenys:** **Džiūvimo laikas:** apie 4 valandas (esant +20 °C) pilnai po 24 valandų

**Sudėtis:**

- Vandeningė akrilo polimero dispersija
- Kvarco užpildas
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

**Pagrindo paruošimas:** **Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis:** Papildomo gruntavimo nereikia  
**Kalkinis - cementinis tinkas:** Jei absorbcija yra didelė, gruntuokite GRUNTOLIT-W 301  
**Cementinis tinkas:** Papildomo gruntavimo nereikia  
**Gipsinis tinkas:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
**Gipso kartono plokštės:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

**Naudojimas:** Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008.

Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti.

Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu Gruntolit-W 301.

Kad pagrindas nepersišviestų per tinką ir geriau su juo kibtų, apytiksliai 24 val. prieš tinkavimą gruntuojama potinkiniu gruntu TYNKOLIT-T 330 (natūraliai – baltas).

Prieš naudojant, gruntą permaišyti. Tepamas neatskiestas teptuku, šepetiu ar voleliu vienu sluoksniu.

Vidutinis džiūvimo laikas yra 24 valandos. Darbo metu ir džiūvant, jis turi būti apsaugotas nuo lietaus, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.



**KREISEL**<sup>®</sup>

## TYNKOLIT-T 330

Potinkininis gruntas

<b>Naudojimo sąlygos:</b>	Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanos.
<b>Sandėliavimas:</b>	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.
<b>Bendroji informacija:</b>	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.