

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

TYNKOLIT-T 330

Potinkinis gruntas



Paskirtis

Naudojamas šiltinimo sistemose KREISEL Wärmedämm-System prieš dekoratyvinį tinką ir gruntavimui prieš mozaikinį tinką. Patalpų viduje ir išorėje.


Savybės

- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Padidina tinko sukibimą
- Ypač laidus garams
- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Palengvina tinko dengimą

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418090225	5907418018151
EAN	5907418090225	5907418018151
Pakuotė		
Kiekis pakuotėje	7 kg/vnt.	20 kg/vnt.
Vienetai paletėje	80 vnt./Pal.	33 vnt./Pal.
Spalva	Baltas, pigmentuojamas	
Rišimosi laikas	ca. 24 h	
pH reikšmė	7	
Džiūvimo laikas	ca. 4 h (optimaliomis sąlygomis)	

TYNKOLIT-T 330

Potinkinis gruntas

Sudėtis

- Polimero dispersija
- Titano dioksidas
- Vanduo
- Gerinantys priedai
- Kvarcinis užpildas

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiovimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, neburis bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulakės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Papildomo gruntavimo nereikia
Kalkinis - cementinis tinkas: Jei absorbcija yra didelė, gruntuokite GRUNTOLIT-W 301
Cementinis tinkas: Papildomo gruntavimo nereikia
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302
Betonas: Papildomo gruntavimo nereikia

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

Naudojimas

Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.