

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Gala CC 645 fein

Trass Pflasterfugenmörtel




Anwendungsbereiche

Hochwertiger, fließfähiger, schlämmbarer, zementgrauer Pflasterfugenmörtel zum Verfugen von Naturstein- und Pflasterflächen in der gebundenen Bauweise und Mischbauweise für dauerhafte und frost-tausalzbeständige Fugen. Die Mindestfugenbreite sollte 5 mm nicht unterschreiten. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften

- Hydraulisch abbindend
- Geringe Ausblühneigung
- Frost- und tausalzbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Niedriger E-Modul

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148309	2000148308
EAN	9003304414529	9003304414512
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.	
Körnung	0-2 mm	
Verbrauch	ca. 1770 kg/m³	
Ergiebigkeit Liter	14,1 L/EH	570 L/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 4,5 L/EH	ca. 180 L/EH
Fugenbreite	5-30 mm	
Brandverhalten	A1	
Haftzugfestigkeit	≥ 1 MPa	
Druckfestigkeit	≥ 20 MPa (7 d) ≥ 35 MPa (28 d)	

Creteo®Gala CC 645 fein

Trass Pflasterfugenmörtel

Artikelnummer	2000148309	2000148308
Biegezugfestigkeit	≥ 6 MPa (28 d)	
Expositionsklasse	XF4	
Frischmörtelrohddichte	ca. 2100 kg/m ³	
Konsistenzklassen	F6 - extrem fließfähig	
Verarbeitungszeit	60 min	
Wasser-Feststoffgehalt W/F	0,18	

Materialbasis

- Klassierte Gesteinskörnungen
- Kunststoffmodifiziert
- Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Eine Farbtonssicherheit kann aufgrund der verwendeten natürlichen Rohstoffe nicht gewährleistet werden, daher sind Farbunterschiede kein Grund zur Reklamation.

Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher, tragfähig und wasserdurchlässig sein. Bei wasserundurchlässigen Untergründen (z.B. Terrassen, Balkonen, etc.) muss die Wasserabführung durch ein Gefälle > 2 % und gegebenenfalls durch eine zusätzliche Drainagematte sichergestellt werden. Die verwendeten Pflastersteine bzw. Pflasterplatten sind in den Abmessungen ausreichend für die zu erwartende Belastung zu dimensionieren und die Materialien müssen für den Außenbereich geeignet und zugelassen sein. Eine dauerhaft feste Randeinfassung der Steine und Platten ist grundsätzlich notwendig um ein

Absacken und Verschieben der Steinfläche zu verhindern. Vor dem Verfugen ist das Pflaster intensiv vorzunässen und das Überschusswasser in den Fugen muss durch eine wasserdurchlässige Bettung (Creteo®Gala CC 633) abfließen können.

Zubereitung

Produkt in handelsüblichen Freifallmischer, Durchlaufmischer oder Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge mischen bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht. Konsistenz sollte extrem fließfähig für die richtige Verarbeitung sein.

Verarbeitungshinweis

Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

Verarbeitung

Material auf die zu verfugende, vorgeässte Fläche im Überschuss auftragen und mit dem Gummischieber in die Fuge einarbeiten, dadurch können auch tiefere Fugen in einem Arbeitsgang gefüllt werden. Fugen müssen vollständig und hohlraumfrei ausgefüllt sein. Die Reinigung der Steinoberfläche hat mit einer Schwammmaschine oder Schwammbrett zu erfolgen. Hier wird der beste Reinigungseffekt erreicht. Für die Verkehrsfreigabe sind folgende Sperrzeiten (+20 °C) einzuhalten, die bei tiefen Temperaturen entsprechend zu verlängern sind:

Creteo®Gala CC 645 fein

Trass Pflasterfugenmörtel

Fussgänger 1 Tag
PKW 3 Tage
LKW 7 Tage

Hinweise

Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind in der Verlegefläche zu übernehmen. Dehnfugen sind aufgrund der thermischen Beanspruchung der Verlegefläche projektbezogen zu planen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
12 Monate lagerfähig ab Produktionsdatum (siehe Gebindeaufdruck) gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Mörtelklasse nach EN 1504-3	R4
Elastizitätsmodul (28 d)	ca. 20,0 GPa
Maschinentechnik	Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Handquirler

Creteo®Gala CC 645 fein

Trass Pflasterfugenmörtel

	(siehe Broschüre - RÖFIX Maschinentechnik für Creteo®Produkte AT)
Info	Produkt entspricht den Anforderungen nach RVS 08.18.01
	ÖNORM EN 1504-3