



# Fixit 784 OF

## Mineralische Sol-Silikat Farbe

**Anwendung:** Fixit 784 OF ist eine diffusionsoffene, hydrophobierte Mineralfarbe auf Wasserglasbasis. Sie ist wisch- und gilbungsbeständig und für alle mineralischen Oberflächen geeignet. Nicht auf Gips-Spachtelmassen und gipshaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
  - Diffusionsoffen
  - Witterungsbeständig
  - Farbtonvielfalt
  - Wisch- und gilbungsbeständig
  - Für alle mineralischen Oberflächen
  - Natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs, ohne Filmkonservierung (biozidfrei)

**Verarbeitung:**




Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000953365
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 Eimer/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich
Austrocknungszeit	min. 24 Stunden

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen kleiner 5% nach DIN 18363
  - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe, licht- und wetterstabile Pigmente, abgestimmte Additive

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch durchrühren.  
**Verdünnung Grundanstrich:** Mit max. 20 % Fixit PP201 Silica LF  
**Verdünnung Schlussanstrich:** Mit max. 5 % Fixit PP201 Silica LF  
Mit der Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät applizieren.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.





## Fixit 784 OF

### Mineralische Sol-Silikat Farbe

---

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +8 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.  
Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden.  
Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden.  
Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.  
Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Mit Fixit PP201 Silica LF verfestigen.  
Aufgrund der ätzenden Wirkung sind Oberflächen wie Glas, Keramik, Alu usw. abzudecken.  
Biozidfreie Produkte neigen zu einem schnelleren Befall von Mikroorganismen.

---

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.