



ELASTIC FARBE 007

Fassadenacrylfarbe zur Überbrückung von Schwindrissen

Anwendungsbereiche: Anstrich auf einer dauerelastischen Acryl- und Silikonharzbasis für Fassaden und Innenräume. Hauptsächlich für Oberflächen mit Haarrissen (mit einer Breite von 0,5 mm) vorgesehen. Ideal für Betonuntergrund.

- Eigenschaften:**
- Wasserdicht
 - Frostbeständigkeit
 - Dauerhaft elastisch
 - Gut deckend
 - Dampfdurchlässig
 - UV

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000954791	2000634205
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 l/EH	15 l/EH
Einheit pro Palette	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Farbe	Eingefärbt	
Glanzgrad	Matt	
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³	
Verbrauch	ca. 0,25 l/m ²	
Trocknungszeit	12 Stunden (bei +20 °C)	
Diffusionswiderstandsfaktor μ	≤ 2.000	
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 250 g/m ² 24 h	
Nassabriebklasse	≥ 10.000 Zyklen	

- Materialbasis:**
- Titandioxid
 - Mineralische Zuschlagstoffe
 - Zusatzstoffe
 - Pigmente
 - Wasser
 - Sondersilikonharz

Untergrund: Je nach Saugfähigkeit und Art des Untergrundes mit GRUNTOLIT-W 301 oder GRUNTOLIT-SG 302 grundieren. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Unebenheiten, Konstruktionsrisse oder Risse, die breiter als 0,5 mm sind, sollten mit einer geeigneten Technologie repariert werden. Die zu streichenden Untergründe sollten gut abgelagert sein. Decken Sie die nicht zum Lackieren vorgesehenen Flächen ab, bevor Sie die Grundierungen auftragen.

Untergrund-Eignung:

- Kalk-Zement-Putz:** mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren
- Gipsputz:** mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
- Beton, Stahlbeton:** mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
- Dünnschicht Mineral- und Dispersions:** mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren
- Alte Farbe:** mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren
- Gips:** mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
- Gipskartonplatten:** mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren



ELASTIC FARBE 007

Fassadenacrylfarbe zur Überbrückung von Schwindrissen

Zubereitung:	<p>Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen.</p> <p>Prüfen Sie vor der Anwendung, ob die Farbe mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.</p> <p>Produkte, die mit einem Aufkleber mit der Aufschrift: Base B oder Base C oder Base D gekennzeichnet sind, sind Zwischenprodukte, die zum Weiterfärben bestimmt sind. Um die entsprechende Farbintensität, gute Deckkraft und die Vermeidung von Farbtonunterschieden zu erhalten, müssen sie pigmentiert werden. Die Verwendung ohne Pigmente ist nicht erlaubt.</p> <p>Die geringen Farbabweichungen zum Muster sind möglich. Bei großen Flächen und kritischen Farbtönen sollte nach dem Trocknen ein Test durchgeführt werden, um die Farbtonabstimmung der Farbe zu prüfen.</p>
Verarbeitung:	<p>Die Farbe wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen.</p> <p>Die durchschnittliche Trocknungszeit beträgt 12 Stunden. Während der Verarbeitung und Trocknung vor Regen, Sonne, Wind und Frost schützen.</p> <p>Es wird empfohlen, Gerüstdecken zu verwenden.</p>
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein.</p> <p>Die Untergründe müssen von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.</p>
Hinweise:	<p>Durchgehend in einer Ebene lackieren, Farbe nicht antrocknen lassen, um sichtbare Fugen zu vermeiden.</p> <p>Verwenden Sie Farbe aus einer Produktionscharge auf einer Oberfläche.</p> <p>Die nächste Farbschicht sollte nach mindestens 12 Stunden Trocknung aufgetragen werden. Nebenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) können die Trocknungszeit deutlich verlängern.</p> <p>Die mineralischen Putze nach mindestens 28 Tagen Trocknung streichen, bei dunklen Farbtönen mit einem Lichtreflexionsgrad < 25 % wird empfohlen, den Untergrund doppelt so lange zu trocknen. Andere Untergründe auf Zementuntergrund (Putz, Anstriche) nach 28 Tagen Trocknung, Gipsputze und Anstriche nach 14 Tagen Trocknung, Beton nach ca. 6 Monaten streichen.</p> <p>Fallender Nebel mit unzureichend getrockneter Beschichtung wirkt als Nieselregen und kann Streifen und Verfärbungen verursachen. Bei kleinen Fassadenflächen sollten intensive Farben mit einem Reflexionsgrad von < 25 % verwendet werden. Das Aufbringen auf ganze Oberflächen führt zu einer beschleunigten Alterung der Beschichtung aufgrund intensiver Erwärmung und hoher thermischer Beanspruchung.</p> <p>Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser reinigen.</p>
Lagerung:	<p>Bis zu 24 Monate ab Produktionsdatum. In einer trockenen Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern.</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.</p> <p>Farbtonfächer sind Druckverfahren hergestellt. Farbtonbedingte Unterschiede am Objekt, verursacht durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Umgebungsreflexe, Körnungen, Untergrundbeschaffenheit, Saugfähigkeit, Witterungseinflüsse und Verarbeitungsweise können auftreten. Trotz strenger Produktionsüberwachung können aufgrund von Rohstoffschwankungen Farbunterschiede zwischen geliefertem Muster und Endprodukt vorliegen und begründen keine Rechtsansprüche.</p>