



Creteo®Repair CC 170

Protecție anticorozivă

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

Material de calitate superioară pentru protecția anticorozivă a armăturilor împreună cu produsele CreteoRepair.

Poate fi utilizat cu toate produsele certificate pe bază de ciment pentru recondiționarea suprafețelor de beton.

Nu poate fi utilizat ca punte de aderență.

Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Punere în operă:

Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	2000148443
NAV-Art. Nr.:	143512
Tip ambalaj	
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Granulație	0 - 0,1 mm
Randament	ca. 10 l/UM
Necesar apă de malaxare	ca. 2,9 l/UM
Grosime strat	≥ 2 mm
Certificare	Certificat de Hartl Ges.m.b.H conform EN 1504 - 7
Monitorizare	Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu și garantează o compoziție neschimbată.

Compoziție:

- Ciment
- Modificat sintetic
- Monocomponent
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă:

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul:

Armătura trebuie să fie curată, fără rugină, mortar, praf și alte materiale dăunătoare ce pot reduce aderența sau favoriza coroziunea.

Toată armătura expusă trebuie curățată în mod egal, în afară când aceasta ar compromite siguranța.

Armătura trebuie să aibă un grad de curățare Sa2 sau St3 (rugina este permisă).

Pregătire:

CC 170 se amestecă cu malaxorul electric cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice pentru obținerea unei mase omogene, timp de cca. 2 minute.



Creteo®Repair CC 170

Protecție anticorozivă

	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
	66	53	44	38	33
	199	159	133	114	99
	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
	29	27	24	22	20
	88	80	72	66	61
	28 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm
	19	18	17	16	15
	57	53	50	47	44
	38 mm	40 mm	42 mm		
	14	13	13	12	11
	42	40	38		

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Informații punere în operă: Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.
Armătura se pensulează cu 2 straturi CreteoRepair CC 170, în așa fel încât să fie realizat un strat de 2 mm. Timp de așteptare între straturi 20 minute.
După aplicarea ultimului strat trebuie respectat timpul de uscare de cca. 48 de ore conform EN 1504-7.

Depozitare: În spații uscate pe paleți de lemn.
Valabilitate minim 24 luni. Conform regulament 1907/2006/EG anexa XVII la +20 °C , 65 % umiditate relative a aerului.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.