



SANIER-Vorspritzmörtel 205

Sanačný prednástretek

Oblasť použitia: Na prípravu podkladu (adhézny mostík) na mokré a/alebo zasolené murivo pred nanášaním sanačných omietok.
Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA 2-2-91.

Vlastnosti:

- Zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie príľnavosti.
- Dobré strojové spracovanie
- Egalizuje nasiakavé podklady
- Drsný podklad pod omietky

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000022258
Druh obalu	
Množstvo v balení	30 kg/balenie
Množstvo na paleta	42 kusov/paleta
Zrornosť	0 - 4 mm
Spotreba	cca 4 kg/m ²
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Spotreba vody	cca 7,2 l/balenie
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	≤ 15
Čas schnutia	cca 3 dni
Tepelná vodivosť λ 10, dry (EN 1745:2012)	≤ 0,85 W/mK (Tabuľková hodnota) pre P=50%
Tepelná vodivosť λ 10, dry (EN 1745:2012)	≤ 0,92 W/mK (Tabuľková hodnota) pre P=90%
Reakcia na oheň	A1 (STN EN 13501-1)
Trieda malty (EN 998-1)	CS III
Trieda malty (EN 998-1)	W _c 0
Trieda malty (EN 998-1)	GP

Materiálové zloženie:

- Kvalitný vápencový piesok
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
- Bez syntetických prísad
- Minerálny

Stvrdnutie: Hydratácia

Podklad: Pri aplikácii omietok odporúčame dodržiavať pokyn a zásady uvedené v STN EN 13914-1 (2). V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Výrobok zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04/D.

Skutočný stav (príčina vlhkosti, obsah soli, typ a stav muriva) musí byť známy za účelom využitia koordinovaného systému na jeho opravu.

Vlhkostné príčiny by mali byť riešené pomocou vhodných opatrení (horizontálnej a vertikálnej izolácie, oprava strešných konštrukcií a pod.).

Príprava podkladu: Staré nátery a uvoľnenú omietku vrátane poškodeného muriva (tehly, kameň) a opadávajúceho materiálu dokonale odstrániť do výšky min. 100 cm nad okraj muriva so zvýšeným obsahom solí, resp. muriva so zvýšenou vlhkosťou. Odstrániť výkvety solí (za sucha). Malty v škárach vyškrabať do hĺbky min. 2 cm (prach odstrániť stlačeným vzduchom).



SANIER-Vorspritzmörtel 205

Sanačný prednástreč

Príprava výrobku:	Čas miešania pri ručnom spracovaní 2–3 minúty.
Spracovanie:	Sanier-Vorspritzmörtel 205 sa pri malom zaťažení soľami (RS 3) nanáša sieťovito, asi 60 % plochy - pri strednom zaťažení (RS 1) sa nanáša sieťovito, asi 70 % plochy, pri vysokom zaťažení (RS 2) sa nanáša celoplošne. Po vyschnutí max. 3 dni Sanier-Vorspritzmörtel 205 je možné nanášať SANIER- Porenausgleichsputz 208 vyrovnávaciu omietku s pómi.
Pokyny k spracovaniu:	Čerstvú maltu spracovať do 2 hod. od namiešania.
Zvlášť dôležité:	<p>Na vlhkej stene sa môže so sanačným systémom dosiahnuť suchého dojmu v prípade, že klíma prostredia vysychanie umožňuje. Odizolovanie murovaných konštrukcií iba s obnovou omietok WTA samo o sebe nie je možné, je však nutné uprednostniť prirodzené vysychanie. Oprava omietky nie je žiadne odizolovanie omietky. Pri oprave omietky sa môže pracovať iba s neobmedzenou difúznou schopnosťou, preto nepriedušné povrchové úpravy (farby, tapety a obklady) a vysoká vlhkosť (zle vetraných a studených miest) vedú k poruchám. Vo vnútornom prostredí je dôležité zaistiť správne vetranie pomocou vhodných opatrení (opakované, nárazové vetranie alebo odvlhčovacie a sušiacie zariadenie, klimatizácia atď.) a to zvlášť v priebehu sušenia/vytvrdzovania omietky, aby soli neprenikali do celého prierezu omietky. Príliš rýchly ohrev interiéru sa vynecháva, aby sa zabránilo vzniku trhlin.</p> <p>Sanačné omietky-WTA sú minerálne omietky a vyžadujú obzvlášť pri suchom počasí, vplyve vetra a slnečného žiarenia dodatočné ošetrovanie vlhčením, prípadne tienením a musia byť v čerstvom stave chránené pred mrazom a dažďom. Sanačné omietky nanášať v rovnomernej hrúbke vrstvy, veľké nerovnosti a priehlbiny v murive zjednotiť omietkou SANIER 208 (nanášať postupne v oddelených krokoch). Škáry sa nesmú vypĺňať striekanou maltou. Záruka sanačného systému nasleduje len po správnej analýze aktuálneho stavu sanovaného muriva.</p> <p>Minimálna doba státia musí byť dodržaná, ale kvôli vysokej vodoodpudivosti by nemala byť prekročená. Pre murivo kontaminované sírarmi sa používa HASIT HS sanačný systém, ktorý obsahuje spojivá vysoko odpudzujúce sírany. Na zaistenie dlhodobého sanačného riešenia, musí byť podklad vhodným spôsobom vysušený (horizontálna a vertikálna izolácia tesnenia v styku s pôdou), aby nebola prítomná žiadna alebo len veľmi nízka vlhkosť.</p> <p>Pri použití Saniergrund musí byť bezpodmienečne dodržaný postup prác systémom čerstvé na čerstvé inak nie je zaistená príľnavosť. Saniergrund zabraňuje ukladaniu solí v čerstvých a nie úplne hydrofobizovaných sanačných omietkach.</p> <p>Pri aplikácii omietok odporúčame dodržiavať pokyny a zásady uvedené v STN EN 13914-1 (2). V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.</p>
Kvalita:	Produkt sa kontinuálne kontroluje v laboratóriu. Vo výrobe je zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000.
Balenie:	V papierových vreciach odolných voči vlhkosti.
Skladovanie:	Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %).
Dĺžka skladovania:	Doba skladovania: 12 mesiacov podľa 1907/2006/ES a príloha XVII pri +20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (chróm redukovaný), vid obal.
Všeobecné informácie:	<p>Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností.</p> <p>Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie.</p> <p>Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita.</p> <p>Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.</p>