

TECHNICKÝ LIST

HASIT 205

Sanačný prednástreč



Oblasť použitia

Na prípravu podkladu (adhézný mostík) na mokré a/alebo zasolené murivo pred nanášaním sanačných omietok. Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA 2-2-91.


Vlastnosti

- Zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie priľnavosti.
- Dobré strojové spracovanie
- Egalizuje nasiakavé podklady
- Drsný podklad pod omietky

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000022834
Balenie	
Množstvo v balení	30 kg/balenie
Zrornosť	0-4 mm
Spotreba	cca. 4 kg/m ²
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Množstvo vody	cca. 7,2 L/balenie
Reakcia na oheň	A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	≤ 0,82 W/mK pre P=50% EN 1745:2012 ≤ 0,89 W/mK pre P=90% EN 1745:2012
Čas schnutia	cca. 3 dni
Stvrdnutie	Hydratácia
Trieda malty	CS III EN 998-1 Wc0 EN 998-1 GP EN 998-1
Teplota podkladu	5-25 °C

HASIT 205

Sanačný prednástretek

Číslo tovaru	2000022834
Balenie	V papierových vreciach odolných voči vlhkosti.
WDDZ max	35

Materiálové zloženie

- Bez syntetických prísad
- Vysokokvalitný vápencový piesok
- Minerálny
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti

Podklad

Pri aplikácii omietok odporúčame dodržiavať pokyn a zásady uvedené v STN EN 13914-1 (2). V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Výrobok zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-04/D. Skutočný stav (príčina vlhkosti, obsah solí, typ a stav muriva) musí byť známy za účelom využitia koordinovaného systému na jeho opravu. Vlhkostné príčiny by mali byť riešené pomocou vhodných opatrení (horizontálnej a vertikálnej izolácie, oprava strešných konštrukcií a pod.).

Príprava podkladu

Staré nátery a uvoľnenú omietku vrátane poškodeného muriva (tehly, kameň) a opadávajúceho materiálu dokonale odstrániť do výšky min. 100 cm nad okraj muriva so zvýšeným obsahom solí, resp. muriva so zvýšenou vlhkosťou. Odstrániť výkvetvy solí (za sucha). Maltu v škárach vyškrabať do hĺbky min. 2 cm (prach odstrániť stlačeným vzduchom).

Príprava výrobku

Čas miešania pri ručnom spracovaní 2–3 minúty.

Pokyny k spracovaniu

Čerstvú maltu spracovať do 2 hod. od namiešania.

Spracovanie

Sanier-Vorspritzmörtel 205 sa pri malom zaťažení soľami (RS 3) nanáša sieťovito, asi 60 % plochy - pri strednom zaťažení (RS 1) sa nanáša sieťovito, asi 70 % plochy, pri vysokom zaťažení (RS 2) sa nanáša celoplošne. Po vyschnutí max. 3 dni Sanier-Vorspritzmörtel 205 je možné nanášať SANIER-Porenausgleichsputz 208 vyrovnávaciu omietku s pórmí.

Skladovanie

Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %). minimálne 6 mesiacov podľa nariadenia 1907/2006/EG príloha XVII pri +20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (obsah CrVI). Dátum výroby je uvedený na obale.

Etiketa



Všeobecné informácie

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú súčasného stavu našich vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služby našich

HASIT 205

Sanačný prednástrek

technických poradcov sú k dispozícii v prípade otázok týkajúcich sa použitia, spracovania a prezentácie našich výrobkov. Naš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.

Na vlhkej stene sa môže so sanačným systémom dosiahnuť suchého dojmu v prípade, že klíma prostredia vysychanie umožňuje. Odizolovanie murovaných konštrukcií iba s obnovou omietok WTA samo o sebe nie je možné, je však nutné uprednostniť prirodzené vysychanie. Oprava omietky nie je žiadne odizolovanie omietky. Pri oprave omietky sa môže pracovať iba s neobmedzenou difúznou schopnosťou, preto nepriedušné povrchové úpravy (farby, tapety a obklady) a vysoká vlhkosť (zle vetraných a studených miest) vedú k poruchám. Vo vnútornom prostredí je dôležité zaistiť správne vetranie pomocou vhodných opatrení (opakované, nárazové vetranie alebo odvlhčovacie a sušiacie zariadenie, klimatizácia atď.) a to zvlášť v priebehu sušenia/vytvrdzovania omietky, aby soli neprenikali do celého prierezu omietky. Príliš rýchly ohrev interiéru sa vynecháva, aby sa zabránilo vzniku trhlín. Sanačné omietky-WTA sú minerálne omietky a vyžadujú obzvlášť pri suchom počasí, vplyve vetra a slnečného žiarenia dodatočné ošetrovanie vlhčením, prípadne tienením a musia byť v čerstvom stave chránené pred mrazom a dažďom. Sanačné omietky nanášať v rovnomernej hrúbke vrstvy, veľké nerovnosti a priehlbiny v murive zjednotiť omietkou SANIER 208 (nanášať postupne v oddelených krokoch). Škáry sa nesmú vyplňať striekanou maltou. Záruka sanačného systému nasleduje len po správnej analýze aktuálneho stavu sanovaného muriva. Minimálna doba státia musí byť dodržaná, ale kvôli vysokej vodoodpudivosti by nemala byť prekročená. Pre murivo kontaminované sírany sa používa HASIT HS sanačný systém, ktorý obsahuje spojivá vysoko odpudzujúce sírany. Na zaistenie dlhodobého sanačného riešenia, musí byť podklad vhodným spôsobom vysušený (horizontálna a vertikálna izolácia tesnenia v styku s pôdou), aby nebola prítomná žiadna alebo len veľmi nízka vlhkosť. Pri použití Saniergrund musí byť bezpodmienečne dodržaný postup prác systémom čerstvé na čerstvé inak nie je zaistená príľnavosť. Saniergrund zabráňuje ukladaniu solí v čerstvých a nie úplne hydrofobizovaných sanačných omietkach. Pri aplikácii omietok odporúčame dodržiavať pokyny a zásady uvedené v STN EN 13914-1 (2). V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.