



Fixit 147 M plus

Lissage plâtre à la machine

Utilisation: Fixit 147 M plus est un enduit de lissage au plâtre fin, applicable à la machine, qui convient spécialement au lissage à pleine surface des plaques de plâtre cartonné et des plaques de plâtre fibré. Il peut également être utilisé sur des enduits au plâtre et au ciment-chaux ainsi que directement sur des surfaces en béton sans pont d'adhérence. Dans le cas de crépi de finition peints à dispersion, l'adhérence du support doit être vérifiée au préalable. Il permet d'obtenir des surfaces fines et résistantes, adaptées à l'application de peintures, de papiers peints ou de finitions fines. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Excellente adhérence
- Mise en œuvre facile et efficace
- Conforme aux exigences de protection incendie A1 pour les transformations et les nouvelles constructions

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000959259
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Adjonction d'eau	19 - 21 L/sac
Consommation	env. 0,9 kg/m ² /mm
Délai de mise en œuvre	env. 90 min
Épaisseur de couche	min. 1 - 5 mm
Masse volumique à sec	env. 980 kg/m ³
Résistance à la compression	≤ 5 N/mm ²
Résistance à la flexion	≥ 1,5 N/mm ²
Module d'élasticité	< 5 kN/mm ²

Composition:

- Liants : plâtre naturel, chaux hydratée
- Agrégats : perlite
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneurs d'air, agent réglant la prise, agent d'adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 147 M plus peut être appliqué à la machine à enduire habituelle équipée d'une vis sans fin semi-continue. Pour obtenir un résultat optimal, il est possible d'utiliser une buse spéciale. Le comportement de prise du Fixit 147 M plus nécessite un travail en continu. Éviter les interruptions fréquentes. En raison de sa prise rapide, le produit ne doit pas rester plus de 15 minutes dans le tuyau.

Traitement ultérieur: Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 3 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 147 M plus

Lissage plâtre à la machine

Autres indications:

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.