

FIȘA TEHNICĂ (TM)

002

Vopsea structurală universală



Domenii de utilizare

Vopsea pe bază de dispersie apoasă de rășină acrilică cu umplutură fină de marmură pentru crearea unei suprafețe în relief a fațadelor și interioarelor. Ușor de aplicat, creează un strat impermeabil cu rezistență ridicată la intemperii. Are rezistență ridicată la îngheț, hidrofobicitate și rezistență UV. Are o capacitate mare de acoperire. Vopseaua nu este toxică. Vopseaua este destinată aplicării pe tencuieli tradiționale din ciment, var-ciment, tencuieli decorative minerale și polimerice în strat subțire, beton, materiale de gips, plăci de gips și plăci din fibre de gips. Nu este recomandată utilizarea pe chituri de var, vopsele adezive și în ulei, suprafețe metalice și din plastic lăcuite.

Proprietăți

- Acoperire de relief cu texturi variate
- Poate fi colorat în peste 400 de culori
- Capacitate mare de acoperire

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593884	4820117593914	4820117593907
EAN	4820117593884	4820117593914	4820117593907
Ambalaj			
Cantitate per unitate	15 L/UM		
Unități per palet	33 UM/Pal.		
Culoare	Baza A	Baza B	Baza C
Consum	ca. 2,5 L/m ²		
Permeabilitate la vapori de apă	V1, înaltă		
Densitate	ca. 1,55 g/cm ³		

002

Vopsea structurală universală

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Excipienți
- Nisip de marmură
- Pigmenți

Suportul

Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. Suprafața suportului trebuie curățată temeinic de substanțele care reduc aderența (grăsimi, uleiuri, mușchi, mușchi etc.), iar fragmentele cu rezistență scăzută trebuie îndepărtate. Pentru a consolida tencuielile vechi, fragile și instabile, pentru a subtrata substraturile foarte absorbante și pentru a reduce consumul de vopsea, se recomandă subtratarea suprafeței de tratat cu KREISEL 301 Amorsă cu penetrare profundă.

Pregătire

Înainte de utilizare, asigurați-vă că culoarea vopselei corespunde culorii comandate. Amestecați bine vopseaua. Se recomandă utilizarea mortarului din același lot de producție pentru a evita diferențele de culoare. Efectuați lucrările de vopsire la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.

Punere în operă

Aplicați vopseaua gata de utilizare cu o rolă cu vârf grosier sau cu o spatulă, într-un singur strat. Imediat după aplicare, folosiți diverse unelte pentru a modela suprafața în relief dorit. Lucrările de vopsire trebuie efectuate în mod continuu pe părți separate ale suprafeței pentru a evita eterogenitatea culorii și a structurii. Fiecare porțiune nouă de vopsea trebuie combinată cu vopseaua proaspăt aplicată. Este necesar să se planifice lucrările de vopsire pe baza unei prognoze meteorologice favorabile pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire ca urmare a precipitațiilor. Nu efectuați lucrările în prezența curentului de aer, a vântului și a insolației directe fără a utiliza echipamente speciale de

protecție care limitează influența factorilor atmosferici. La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de până la 65 %, suprafața stratului de vopsea se uscă în 2-3 ore. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai mare a aerului, de exemplu, toamna, timpul de uscare a vopselei crește. Atenție la umiditatea ridicată, cum ar fi ceața, burnița, care pot avea același efect asupra unui strat de vopsea proaspăt aplicat ca și ploaia ușoară, provocând urme de picurare și decolorare. Suprafețele proaspăt vopsite trebuie protejate de factorii atmosferici, cum ar fi ploaia, vântul, curentul, lumina directă a soarelui, până când vopseaua este complet uscată.

Depozitare

12 luni de la data de fabricație indicată pe ambalaj, sub rezerva regulilor de depozitare și transport.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culori în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culori pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.