

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fugenmörtel Flex

Creteo®GaLa CC 647




Anwendungsbereiche

Wasserabweisende, flexible Fuge zum Verfugen von Bodenbelägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeugplatten, sowie von Natursteinplatten im Außenbereich für Fugenbreiten 2–15 mm. Druckfestigkeit ≥ 20 MPa Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften

- Schlämmfähig
- Hydraulisch abbindend
- Gute Haftung
- Frost- und tausalzbeständig
- Wasserunlöslich
- Hohe Öl- Lösemittel- und Säurebeständigkeit bei pH > 3
- Formstabil, UV- und alterungsbeständig
- Mit Selbstreinigungseffekt ausgestattet
- Hohe Abriebfestigkeit
- Wasserhärte > 10° dH

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000690738
EAN	4038502150240
Zolltarifnr.	32149000
INFO	Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch Werks-QS
Verpackung	
Menge pro Einheit	5 kg/EH
Einheit pro Palette	64 EH/Pal.
Körnung	0-0,09 mm
Farbe	Grau
Wasserbedarfsmenge	ca. 1,5 L/EH
Fugenbreite	2-15 mm
Druckfestigkeit	≥ 20 MPa
Biegezugfestigkeit	≥ 6 MPa

Fugenmörtel Flex

Creteo®GaLa CC 647

Artikelnummer	2000690738
Begehr nach	ca. 24 h
Topfzeit	ca. 3 h
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Papiersäcken.

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Die Fugen müssen trocken sowie frei von Kleber und Mörtelresten sein. Saugende Untergründe und Bodenbeläge vor dem Verfugen gleichmäßig anfeuchten.

Zubereitung

Produkt mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge mischen bis eine homogene, geschmeidige und knollenfreie Masse entsteht. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten

Verarbeitung

Mit einer Gumispachtel/-Wischer oder einem Fugenbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen.
Nach Ansteifen des Fugenmörtels mit Schwamm oder

Schwammbrett den Bodenbelag reinigen.
Verbleibender Mörtelschleier mit einem sauberen, feuchten Schwamm entfernen – falls erforderlich wiederholen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verfugen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde, ist das Produkt chromatarm gem. Verordnung 1907/2006 EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Mindesthaltbarkeit 12 Monate nach Herstellung (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder

Fugenmörtel Flex

Creteo®GaLa CC 647

Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C