

TEHNIČKI LIST

MS-Polymer

Power Fix



Područja primjene

Bezotapalni i elastični jednokomponentni ljepilo na bazi hibridnog polimera. Za lijepljenje spojeva, nanijeti MS-Polymer Power Fix obilno preko cijele površine (lanceta). Profile dobro pritisnuti zajedno i ne uklanjati istisnuto ljepilo. Također ga ne strugati niti razmazivati, obavezno prvo ostaviti da se stvrdne.

Svojstva

- Spremno za upotrebu
- Otporan na vremenske utjecaje

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960750
EAN	9003304541782
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	290 ml/jed
Boja	bijela
Reakcija na požar	E
Otpornost na povlačenje	oko 2 N/mm ²
Toplinska otpornost	-20 °C 90 °C
Deformacija pri lomu	350 %/50 mm
Gustoća	oko 1,5 g/cm ³
Shore A tvrdoća	oko 60 Shore

MS-Polymer

Power Fix

Uslovi obrade

Minimalna temperatura podloge i zraka + 5 °C. Maksimalna temperatura podloge i zraka + 40 °C.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, nosiva, čvrsta, suha, bez masnoća, bez prašine i pogodna za prijanjanje ljepila.

Ugradnja

Odrezati vrh kartuše ostrim nožem.

Navrnuti mlaznicu na kartušu i nagnuto je odrezati do željene širine trake.

Umetnuti kartušu u pištolj za istiskivanje i nanijeti ljepilo u obliku traka ili tačaka, s jedne strane.

Formiranje kože nakon otprilike 10-15 minuta na +23 °C zraka i temperature površine te 50 % relativne vlažnosti zraka.

Debljina sloja očvršćavanja približno 2 mm/dan pri +23 °C zraka i temperature površine.

Čvrstoća na kidanje pri debljini ljepila od 0,5-1 mm nakon 3 dana iznosi oko 2 N/mm².

Prilikom upotrebe u sistemu RoofEtics® ljepilo se nanosi u potpunosti na jednu stranu.

Izlazeće ljepilo pri spajanju profila NE uklanjati, već ga obavezno ostaviti da se osuši.

Njega

Odmah nakon upotrebe očistiti sredstvom za čišćenje. Mehaničko uklanjanje očvrsllog materijala.

Napomene

ProAttika-System® postavljaju kvalificirana preduzeća koja su nakon obuke od strane nosioca sistema WDVS dobila potvrdu o osposobljenosti. Podaci u ovom tehničkom listu služe za osiguranje željene primjene odnosno prikladnosti za primjenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Ipak, korisnik mora sam provjeriti prikladnost i primjenu.

Skladištenje

Patrone čuvati na hladnom i suvom mjestu. Više temperature skraćuju rok trajanja. Minimalno 12 mjeseci skladištenja.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.