



RÖFIX PP 211 Fissativo minerale

Consolidante a base di silicato di litio


Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Consolidante minerale, ecologico per consolidare supporti minerali. Idoneo per utilizzo in interni ed esterni.

Caratteristiche:

- per consolidamento di supporti minerali, permette di ottenere supporti minerali portanti
- Incolore, trasparente
- ELF (a basse emissioni e senza solventi)
- Libero di conservanti

Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000151824
NAV-Art. Nr.:	138435
Imballaggio	
Unità per bancale	60 unit/Pal.
Quantità per unità	5 l/cf.
Colore	trasparente
Consumo	ca. 0,2 g/m ²
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Massa volumica	1,1 kg/l
Valore pH	ca. 11,5
Categoria COV	A
Avvertenze relative all'imballo	In taniche di plastica riciclabili.
Temperatura del supporto	> 8 - < 25 °C

Materiale di base: • vetro solubile di litio

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +8 °C. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni ambientali di cantiere. Con valori di umidità relativa dell'aria del 65% e di temperatura dell'ambiente di +20 °C la superficie è asciutta e applicabile con rivestimenti murali o pitture monostrati RÖFIX dopo ca. 5 ore. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia). Proteggere dalla pioggia e dal sole. Una volta asciutto, il podotto va rivestito dopo un giorno al massimo.



RÖFIX PP 211 Fissativo minerale

Consolidante a base di silicato di litio

Supporto:	<p>Eventuali tracce di sporco, ad es. grasso, olio, polvere, prodotti disarmanti nonché pezzi staccati o friabili vanno rimossi.</p> <p>Controllo, valutazione e pretrattamento del supporto in conformità alle norme nazionali vigenti: DIN 18363, schede tecniche pitture per l'edilizia, ÖAP ovvero SMGV. In caso di supporti di posa recente vanno rispettati con particolare attenzione i tempi di asciugatura/attesa prescritti dal produttore del supporto nonché le sue indicazioni e avvertenze riguardo a questo prodotto. I supporti devono essere solidi, consistenti e devono raggiungere valori di resistenza alla prova di taglio/strappo di 0 e 1 in conformità a EN 2409.</p> <p>I primer e i fissativi in quanto pitture di fondo vanno considerati come componenti di sistema coordinati con i successivi mani intermedi e finali. Tenere quindi sempre presenti le schede tecniche anche dei prodotti successivi.</p>
Idoneità del supporto:	<p>Intonaco del gruppo malte (calce, calce/cemento, cemento, gesso, gesso/calce, anidrite): Su rivestimenti pregiati e stabiliture minerali RÖFIX dopo asciugatura completa (di norma ca. 2-3 giorni - Attenzione ad applicare finiture su supporti non completamente asciutti – ad es. gli intonaci di fondo a base di calce/cemento o i rasanti richiedono tempi di asciugatura più lunghi).su massetti autolivellanti e cementizi</p> <p>Intonaco del gruppo malte II e III: intonaci a base cemento e calce/cemento: Pulire la superficie. Diluire il prodotto in relazione al grado di assorbimento del supporto. Il prodotto deve essere infatti completamente assorbito dal supporto. Applicazione in una o due mani.</p> <p>Pannelli in cartongesso, pannelli in gesso o pannelli di costruzione in gesso: Non impiegare su questi supporti.</p>
Preparazione:	<p>Il prodotto deve essere diluito con acqua in proporzione al grado di assorbimento del supporto. Il primer deve essere completamente assorbito dal supporto senza che si formi alcun film continuo o strato lucido sulla superficie. A tal fine sono necessarie diluizioni dal 100% fino al 300%.</p>
Lavorazione:	<p>Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.</p>
Avvertenze:	<p>Conservare lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante. In caso di applicazione a spruzzo non inalare i vapori. Non scaricare in acqua, in fognatura o nel terreno. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda dati di sicurezza. I contenitori destinati al riciclaggio devono essere prima svuotati completamente. Dichiarazione ("codice rifiuto") in caso di smaltimento conforme alla normativa europea sui rifiuti speciali. Per le misure di pronto soccorso vedere scheda dati di sicurezza.</p>
Considerazioni su pericoli:	<p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>
Avvertenze di lavorazione:	<p>Bisogna fare attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide.</p>
Stoccaggio:	<p>Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.</p>



RÖFIX PP 211 Fissativo minerale

Consolidante a base di silicato di litio

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario, se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (+20 °C/um.rel. 65 %) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.

Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti RÖFIX ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.

In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.