

SCHEDA TECNICA

Fixit 404

Lisciatura a base gesso per rullo



Campi di applicazione

Fixit 404 è una lisciatura a base gesso che può essere preparata con un miscelatore e applicata, fresco su fresco, quale finitura di intonaci di fondo a base di gesso. Può essere applicata al supporto con un rullo o una pistola ad aria compressa con imbuto. Utilizzata quale strato di finitura per ottenere una superficie particolarmente liscia su supporti a base gesso. Lo spessore dello strato su supporti asciutti è di 0-2 mm. In caso di applicazione fresco su fresco Fixit 404 deve essere tirato a spessore pari a zero. Il sottofondo deve essere pulito, portante e assorbente.

Caratteristiche

- Fresco su fresco su gesso, quale chiusura pori
- Spruzzato o applicato con rullo
- Può finire a zero
- Pitturabile
- Su superfici aciutte
- Breve tempo di presa

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011404
EAN	7630141506036
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	35 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,08 kg/m ²
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	25 L/sacco
Spessore	0-2 mm
Massa volumica a secco	ca. 800 kg/m ³
Tempo di lavorazione	120 min

Fixit 404

Lisciatura a base gesso per rullo

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Agente adesivo
- Calce impalpabile
- Aeranti
- Gesso naturale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto). Non applicare in caso di rivestimento con piastrelle in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

Lavorazione

Spargere Fixit 404 in acqua pulita e mescolare con un miscelatore per ottenere una massa omogenea esente da grumi. Con un rullo o una pistola ad aria compressa con imbuto, applicare il prodotto miscelato e lisciare immediatamente con passaggi a croce, mediante una spatola con manico. Fixit 404 deve essere applicato minimo in due riprese di lavoro. Prima di ogni applicazione, il supporto deve essere sufficientemente rigido ed assorbente.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.