



# GRUNTOLIT-W 301

Gruntas

**Paskirtis:** Gruntas be tirpiklių, pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu. Sumažina pagrindo vandens įgeriamumą bei suriša birius pagrindus. Pagerina sukibimą bei palengvina dengimą dažais ir kitomis medžiagomis. Atsparus šarminiams junginiams bei nepalankioms oro sąlygoms. Giliai įsiskverbiantis. Tinka vidaus ir išorės darbams. Naudojamas betono, aktyjo betono, mūro, gipso, tinko ir kitokiems paviršiams gruntuoti prieš klijavimą, tinkavimą, glaistymą ir kitus apdailos darbus (tapetų ir plytelių klijavimą).

**Savybės:**

- Gilus įsiskverbimas
- Sumažina ir suvienodina įgeriamumą
- Sutvirtina paviršių
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Laidus vandens garams

**Naudojimas:**



Techniniai duomenys:		
Prekės kodas	5907418050052	5907418090614
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	5 l/vnt.	20 l/vnt.
Vienetai paletėje	120 vnt./pal.	30 vnt./pal.
Spalva	Bespalvis	
Sąnaudos	ca. 0,175 l/m <sup>2</sup>	

**Kiti techniniai duomenys:** apie 2 valandas (esant +20 °C temperatūrai)  
**Sekantis dangų klojimas:**

**Sudėtis:**

- Vandeninė akrilo polimero dispersija
- Modifikuojantys priedai

**Pagrindo paruošimas:** **Kalkinis - cementinis tinkas:**  
**Gipsinis tinkas:** Didelio įgeriamumo paviršius gruntuoti du kartus.  
**Gipso kartono plokštės:** Gruntuoti vieną kartą.  
**Betonas:** Gruntuoti vieną kartą.  
**Cementinis grindų paklotas:**

**Naudojimas:** Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Prieš naudojant, gruntą permaišyti. Tepamas neatskiestas teptuku, šepetiu ar voleliu vienu sluoksniu. Labai įgėrius, o taip pat birius paviršius gruntuoti pakartotinai po 4 val. Gerai išdžiūvus, ne mažiau kaip po 24 val., galima iš karto dažyti, klijuoti, tinkuoti ir t.t., prieš tai įsitikinus, kad paviršiuje nėra birių, nesurišto ankstesnio pagrindo dalelių. Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

**Naudojimo sąlygos:** Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus be vienalytis.

**Pastabos:** Paviršiai turi būti švarūs: nuvalytos dulkės, nuriebalinti, pašalinti nestabilūs elementai, nuvalyti pelėsiai ar kitos biologinės apnašos ir t.t.



**KREISEL®**

## GRUNTOLIT-W 301

Gruntas

---

**Sandėliavimas:**

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.

---

**Bendroji informacija:**

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.