

SCHEDA TECNICA

Creteo®Road CC 614

Malta bituminosa per riparazione



Campi di applicazione

La malta bituminosa per riparazione è un asfalto termoplastico non poroso per la riparazione rapida ed economica di buche e raffiche di gelo nel asfalto durante tutto l'anno. È stato concepito per le zone sollecitate a traffico (comprese le autostrade). Eventuali additivi speciali possono essere aggiunti solo con autorizzazione del produttore.

Caratteristiche

- Pronto all'uso in forma granulare
- Assolutamente resistente alla deformazione
- Porzionabile secondo necessità
- Facile impiego
- Transitabilità immediata del tratto stradale
- Riciclabile
- Senza cavità
- Impermeabile
- Utilizzabile tutto l'anno
- Per le zone sollecitate a traffico (comprese le autostrade)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000952346
EAN	9003304507030
Imballaggio	
Quantità per unità	14 kg/cf.
Unità per bancale	33 unit/Pal.
Granulometria	0-5 mm
Consumo	ca. 25 kg/m ² /cm
Resa	ca. 8,75 L/cf.

Creteo®Road CC 614

Malta bituminosa per riparazione

Materiale di base

- Bitume
- Granulati
- Additivi per migliorare la lavorazione

Supporto

Il punto di posa deve essere pulito (privo di olio e grasso).
Parti distaccate devono essere rimosse.

Preparazione

Il materiale viene riscaldato ad almeno 160 °C in un cuocitore adatto con agitazione uniforme per formare una massa omogenea (per la posa con successiva post-compattazione), riscaldata ad almeno 200 °C per posare il materiale in uno stato autolivellante (qui non è richiesta la post-compattazione).

Avvertenze di lavorazione

Durante la fase di lavorazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +1 °C e salire al di sopra di +35 °C.

Lavorazione

Il materiale viene quindi posato nelle zone danneggiate e distribuito con attrezzi adeguati (asfalto oscivoli di legno). In caso di posa in strati di ca. 2 cm per strato, è possibile utilizzare un bruciatore a mano, in cui il materiale deve essere riscaldato in modo uniforme.
Se desiderato, prima di aprire la strada al traffico, il cantiere può essere leggermente sabbiato con sabbia calcarea. Il traffico può essere liberato immediatamente dopo il raffreddamento.

Considerazioni su pericoli

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 36 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.