

TECHNICKÝ LIST

GRUND K 311

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady



Oblasť použitia

Koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu omietok, poterov ako aj sadrových lepidiel.

Vlastnosti

- Koncentrovaný
- Vodoodolná
- Paropriepustná
- Zvyšuje príľnavosť omietok, lepidiel a stierok
- Uľahčuje aplikáciu omietok, lepidiel a stierok
- Reguluje nasiakavosť podkladu

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000565878
EAN	8586020965076
Balenie	
Množstvo v balení	15 kg/balenie
Množstvo na paletu	24 kusov/paleta
Farba	Golden sand
Spotreba	cca 0,1 L/m ²
Poznámka k spotrebe	Nemiešať s inými materiálmi

GRUND K 311

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

Materiálové zloženie

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Pigmenty
- Voda
- Aditíva

Podmienky spracovania

Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.

Podklad

Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí. Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príslušné stavebné prvky a povrchy.

Príprava výrobku

V závislosti od použitia riediť vodou v pomere: veľmi nasiakavé podklady 1:2 (GRUND-K:voda), podklady so zníženou nasiakavosťou 1:5, pod anhydritovú stierku 1:1

Spracovanie

Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním.
Čas schnutia pri vhodných podmienkach je minimálne 2 hodiny.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezaväzujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.