




## Fixit 446 evo

Intonaco di fondo per sistema senza biocida

<b>Impiego:</b>	<p>Fixit 446 evo è indicato per l'utilizzo sui sistemi di isolamento termica esterna senza biocidi FIXITherm.evo, per incollare i pannelli termoisolanti in fibra minerale sulle murature in mattoni, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura a maglie strette. (Fixit 450 Colla di costruzione a base cemento si utilizza per incollare i pannelli termoisolanti su sottofondi poco assorbenti quali, vecchie murature in beton, strati di pittura portanti, ecc.)</p> <p><b>Incollaggio di pannelli di termoisolanti</b>          Il supporto deve essere pulito, asciutto, portante e assorbente.          Applicazione dello strato di fondo sui pannelli termoisolanti          I pannelli isolanti vanno incollati a regola d'arte, a giunti strettamente accostati, e quindi levigati e spolverati.          I giunti aperti dei pannelli in polistirolo o PIR devono essere chiusi con spessori XPS o EPS (minimo 30 kg/m<sup>3</sup>).</p> <p><b>Rasatura</b>          Procedere con il rivestimento con l'inserimento della rete dopo 2 settimane dall'applicazione dello strato di fondo.</p>
<b>Caratteristiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per incollare e la rasatura con rete d'armatura</li> <li>• Minerale</li> <li>• Permeabile al vapore</li> <li>• Capillarità attiva</li> <li>• Compatibile con l'applicazione a macchina</li> </ul>
<b>Lavorazione:</b>	
<b>Composizione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leganti: cemento, calce idrata bianca</li> <li>• Aggregati: sabbia rotonda e spaccata di granulometria 0-1 mm (sabbia di cava e silico calcare)</li> <li>• Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, agenti d'aderenza, idrofuganti</li> </ul>
<b>Generalità:</b>	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
<b>Lavorazione:</b>	<p>Miscelare con impastatore o un miscelatore. Per attivare gli additivi per l'aderenza, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto. Fixit 446 evo può essere applicato anche a macchina.</p> <p><b>Incollaggio di pannelli di termoisolanti</b>          Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.          Applicazione dello strato di fondo sui pannelli termoisolanti          Applicare Fixit 446 evo a mano o a macchina, spessore 8 - 10 mm, regolare la superficie con la staggia e irruvidire prima dell'essiccazione.</p> <p><b>Rasatura</b>          Dopo un periodo di attesa di 2 settimane, eseguire la rasatura con l'inserimento della rete con Fixit 446 evo. Ricoprire completamente la rete di armatura 7x7. I giunti della rete devono sormontare per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto Fixit 446 evo con una scopa.</p>
<b>Trattamento ulteriore:</b>	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme è necessario prevedere delle misure di protezione del rivestimento ancora fresco (protezione contro l'irraggiamento solare diretto, contro la pioggia battente, ecc.).</p>
<b>Stoccaggio:</b>	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>



## Fixit 446 evo

Intonaco di fondo per sistema senza biocida

---

**Certificati:**

---

**Ulteriori indicazioni:**

---

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.