



RÖFIX P10

Pancir mrežica

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Alkalno postojana ojačana staklena mrežica za armiranje koja se ugrađuje dodatno ispod armiranja podloge.
Za povećanje otpornosti mehanički opterećenih podloga (npr. u području podnožja) u toplinsko-izolacijskim sustavima.

Svojstva:

- Otporno na alkale
- Bez omekšivača
- Otporno na pomicanje
- Moć suza nakon starenja: > 1000 N/50 mm

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148135
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	30 Jed./pal. (IT)
Količina u jednom pakiranju	25 m ² /jed
Dužina	2.500 cm
Širina	100 cm
Boja	bijela
Potrošnja	pribl. 1,1 dm/m ²
Veličina oka	pribl. 6 x 6 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 4.100 N/50 mm
Vlačna čvrstoća potka	> 4.750 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	pribl. 330 g/m ²
Temperatura podloge	> 5 °C


Sastav: • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Pancir mrežica se kao dodatno armiranje ugrađuje ispod površinskog armiranja. Pancir mrežica se polaže u svježe nanešenu, mikroarmiranu podložnu žbuku bez preklapanja na spojevima. Mrežica mora biti potpuno uronjena i potom zaglađena. Nakon armiranja pancir mrežicom izvodi se standardno plošno armiranje tehnikom svježe-na-svježe. Armiranje se provodi RÖFIX P50 mrežicom za armiranje koja je standardna komponenta sustava.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu. Zaštititi od smrzavanja, vlage i djelovanja UV zraka (sunce, svjetlost).



RÖFIX P10

Pancir mrežica

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.