


TEHNIČKI LIST

ROFIX P10

Pancir mrežica



Područja primjene

Alkalno postojana ojačana staklena mrežica za armiranje koja se ugrađuje dodatno ispod armiranja podloge. Za povećanje otpornosti mehanički opterećenih podloga (npr. u području podnožja) u toplinsko-izolacijskim sustavima.


Svojstva

- Otporno na alkale
- Bez omekšivača
- Otporno na pomicanje
- Moć suza nakon starenja: > 1000 N/50 mm

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148135
EAN	9003304113972
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 m ² /jed
Jedinica po paleti	30 Jed./pal.
Boja	bijela
Potrošnja	pribl. 1,1 dm/m ²
Dužina	2500 cm
Širina	100 cm
Težina po jedinici površine	pribl. 330 g/m ²
Površinska masa gotovog proizvoda	330 g/m ²
Otpornost na trganje	> 4750 N/mm ² > 4100 N/mm ²
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX P10

Pancir mrežica

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja

Pancir mrežica se kao dodatno armiranje ugrađuje ispod površinskog armiranja. Pancir mrežica se polaže u svježe nanešenu, mikroarmiranu podložnu žbuku bez preklapanja na spojevima. Mrežica mora biti potpuno uronjena i potom zaglađena. Nakon armiranja pancir mrežicom izvodi se standardno plošno armiranje tehnikom svježe-na-svježe. Armiranje se provodi RÖFIX P50 mrežicom za armiranje koja je standardna komponenta sustava.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj

web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.