

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX 713 NATURA

Tencuială decorativă



Domenii de utilizare

Mortar uscat preparat industrial conform EN 998-1. Tencuială decorativă structurată, minerală, hidrofobizată, alb natur pentru suprafețe exterioare și interioare pe tencuieli suport sau tencuieli termoizolante. Se vopsește cu produse adecvate.

Proprietăți

- Recomandat ecologic
- Rezistență bună la abraziune

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	11448
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	48 UM/Pal.
Granulație	0-1,5 mm
Structură tencuială	Structură bob de orez
Culoare	Alb
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 5,5 L/UM
Reacție la foc	A1 EN 13501-1
Difuzarea vaporilor de apă	ca. 20
Deschiderea difuziunii vaporilor	Difuzie la vapori de apă ridicată
Aderența	ca. 0,08 N/mm ²
Rezistență la compresiune	2,5 N/mm ² (28 d)
Conductivitate termică	ca. 0,47 W/mK pentru P=50% EN 1745:2002 (Valoare tabelată) ca. 0,54 W/mK pentru P=90% EN 1745:2002 (Valoare tabelată)

RÖFIX 713 NATURA

Tencuială decorativă

Număr articol	11448
Grupa Mortare	Tencuială decorativă CR-CS II - W2 EN 998-1 W2 EN 998-1
Capacitate termică specifică	ca. 1 J/kg K
Densitate mortar uscat	ca. 1500 kg/m ³
Temperatura suportului	5-30 °C
Informații ambalaj	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.

Compoziție

- Nisip sortat
- Var hidratat
- Aditivi pentru respingerea apei
- Ciment alb (fără conținut de crom)
- Aditivi pentru îmbunătățirea aderenței

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.
Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul

Suportul trebuie să fie curat și desprăfuit. Se poate aplica pe tencuieli suport var ciment după întărirea acestora.
Suporturile de ghips trebuie să fie rezistente și uscate complet.
Beton: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®).

Pregătirea suportului

Suporturile puternic absorbante se preumezesc uniform cu apă sau cu o amorsă adecvată, pentru egalizarea absorbției (în afara tencuielilor de ispos).

Pregătire

Se toarnă apă într-un recipient curat și se amestecă materialul omogen cu un agitator electric. După amestecare se lasă 10 minute (timp de maturare). După se amestecă scurt încă o dată.

Informații punere în operă

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.
Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. Trebuie asigurată aerisirea adecvată în decursul uscării.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Alte elemente (ex. sticlă sau aluminiu lucios) se protejează de apele pluviale prin vopsire sau printr-o soluție constructivă, până la întărirea tencuielii prin carbonatizare. Toate tencuielile pe bază de var și ciment sunt puternic alcaline, corodează astfel de suprafețe (sticla devine opacă, aluminiul strălucitor devine mat).

Punere în operă

Aplicare ca tencuială decorativă: cu o mistrie din oțel inoxidabil/gletieră curată, se aplică uniform la dimensiunea granulei (fără aglomerări și întreruperi).
Grosime strat tencuieli decorative în strat subțire: Se aplică la grosimea maximă a granulei. Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora. Cu o gletieră de oțel se aplică un strat mult mai uniform decât la

RÖFIX 713 NATURA

Tencuială decorativă

aplicarea cu drișcă de plastic.

Se structurează ca tencuială decorativă cu drișca adecvată (drișcă de plastic/polistiren) se obține structura dorită.

Trebuie avut grijă să fie drișcuită, structurată în timp util.

Curățarea regulată a instrumentelor de structurare este foarte importantă!

declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Depozitare

În spații uscate pe paleți de lemn.

Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.

Certificat



Etichetă



Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele