



RÖFIX CalceClima® Progetto

Intonaco per facciate a base di calce idraulica naturale NHL5

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Intonaco di fondo per facciate e tutti i normali supporti.
 Intonaco alla calce ecologico, biologico, per rivestimento esterno di pareti realizzate con materiali moderni.
 Intonaco di fondo per RÖFIX Rivestimenti pregiati, Rivestimenti ai silicati o ai silossani.
 In particolare su murature leggere e mattoni porizzati in laterizio, calcestruzzo cellulare, pannelli leggeri in lana di legno, mattoni in legno cemento, ecc.
 Adatto anche su muratura altamente porizzata come blocchi in calcestruzzo alveolare, mattoni rettificati, ecc.
 Intonaco di fondo adatto per tutti i normali supporti, quali mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea e simili, nonché calcestruzzo a superficie scabra.
 Supporto ideale per pitture a base di calce o di silicati.

Caratteristiche:

- Elevata permeabilità al vapore
- Indurimento con ridotte tensioni
- Regolatore dell'umidità

Lavorazione:



| Dati tecnici | | |
|---|--|-----------------------------|
| SAP-Art. Nr.: | 201438147 | 201438146 |
| NAV-Art. Nr.: | 138147 | 138146 |
| INFO | Solo IT | |
| Imballaggio | | |
| Unità per bancale | 42 unit/Pal. (AT) 54 unit/Pal. (IT) 42 unit/Pal. (CH) 42 unit/Pal. (BA) 42 unit/Pal. (HR) 42 unit/Pal. (RS) 42 unit/Pal. (SI) 42 unit/Pal. (SQ) | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | 1'000 kg/cf. |
| Granulometria | 0 - 1,4 mm | |
| Resa malta bagnata | ca. 19 l/cf. | ca. 760 l/t |
| Consumo | ca. 1,3 kg/m ² /mm | |
| Resa | ca. 1,9 m ² /cm/cf. | ca. 76 m ² /cm/t |
| Indicazione di consumo | I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. | |
| Fabbisogno d'acqua | ca. 9 l/cf. | |
| Spessore | min. 15 mm | |
| Spessore min. | 10 mm | |
| Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C | ca. 1'231 kg/m ³ | |
| Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) | ca. 1'750 kg/m ³ | |



RÖFIX CalceClima® Progetto

Intonaco per facciate a base di calce idraulica naturale NHL5

| Dati tecnici | | |
|---|--|-----------|
| SAP-Art. Nr.: | 201438147 | 201438146 |
| Massa volumica apparente (EN 1097-3) | ca. 1'350 kg/m ³ | |
| Permeabilità al vapore μ | 8 - 12 | |
| Conducibilità termica λ_{10} , dry (EN 1745:2002) | 0,45 W/mK (valore tabellare) per P=50% | |
| Conducibilità termica λ_{10} , dry (EN 1745:2002) | 0,49 W/mK (valore tabellare) per P=90% | |
| Valore pH | ca. 13 | |
| Calore specifico | ca. 1 kJ/kg K | |
| Resistenza alla compressione (28 d) | 1,5 N/mm ² (EN 1015-11) | |
| Resistenza alla flessione | ≤ 1 N/mm ² | |
| Adesione al supporto (EN 1015-12) | $\geq 0,08$ N/mm ² | |
| Modulo elastico | ca. 2'500 N/mm ² | |
| Assorbimento acqua capillare (EN 998-1) | > 3 kg/m ² /24 h | |
| Gruppo di sollecitazione | fino incl. W3 | |
| GM (EN 998-1) | GP | |
| GM (EN 998-1) | CS II | |
| GM (EN 998-1) | W1 | |
| Avvertenze relative all'imballo | In sacchi di carta antiumido. | |
| Temperatura del supporto | $> 5 - < 30$ °C | |
| Reazione al fuoco | A1 | |
| Peso | 25 kg | 1'000 kg |

- Materiale di base:**
- Calce idraulica naturale - NHL secondo EN 459-1
 - Calce aerea
 - Sabbia calcarea pregiata macinata
 - Esente da dispersioni plastiche

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno sette giorni, proteggere dal gelo. Un'elevata umidità dell'aria impedisce l'essiccamento. Per fare presa gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare anidride carbonica dall'aria e al tempo stesso di cedere ad essa l'umidità. Perciò in ambienti scarsamente ventilati occorre fornire un'adeguata quantità di aria fresca (ad es. con ventilatori). Per evitare l'essiccamento troppo rapido di intonaci non ancora induriti i deumidificatori non sono idonei (pericolo di formazione di fessure) e quindi non vanno impiegati.



RÖFIX CalceClima® Progetto

Intonaco per facciate a base di calce idraulica naturale NHL5

| | |
|--|---|
| Supporto: | <p>Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.</p> <p>La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente.</p> <p>Le avvertenze di lavorazione valgono per murature realizzate a norma e presuppongono l'esecuzione di giunti chiusi. I giunti aperti e le cavità presenti nella muratura, vanno preventivamente sigillati con idoneo materiale.</p> <p>In caso di supporti critici (quali cemento cellulare, pannelli leggeri in lana di legno, blocchi in legno/cemento o blocchi a cassero e simili) vanno osservate le direttive di intonacatura della ditta RÖFIX e dei vari produttori dei materiali.</p> |
| Trattamento preliminare del supporto: | <p>Dopo aver esaminato e preparato il supporto per l'intonaco (chiusura delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del supporto stesso.</p> <p>In caso di supporti disuniformemente assorbenti è necessario prevedere l'applicazione di una malta da rinzafo RÖFIX sull'intera superficie.</p> <p>Prima dell'inizio dell'intonacatura, su tutti gli spigoli vanno applicati paraspigoli zincati o inox.</p> <p>Sulle superfici in calcestruzzo va steso con una cazzuola dentata uno strato di RÖFIX Renoplus con funzione di rasatura aggrappante. In questo strato di rasatura aggrappante pettinata va poi applicato l'intonaco di fondo „fresco su fresco“.</p> <p>Sui giunti di unione tra materiali da parete diversi, pannelli isolanti applicati su piccole porzioni di superficie, pannelli leggeri in truciolare di legno, ecc. va preventivamente applicato uno strato di armatura con idoneo collante RÖFIX e rete di armatura RÖFIX P50 stesa in prossimità della superficie, con sovrapposizione di 20 cm dei teli nei punti di giunzione. La superficie va irruvidita con una cazzuola dentata.</p> |
| Preparazione: | <p>In caso di lavorazione a mano, mescolare con agitatore meccanico o con betoniera, acqua pulita nella quantità prescritta e prodotto fino ad ottenere un impasto omogeneo.</p> <p>Il tempo di miscelazione deve essere di circa 2 - 3 minuti.</p> |
| Lavorazione: | <p>Questo prodotto è limitatamente idoneo come intonaco a mano, dato che la malta fresca è lavorabile solo per ½ ora.</p> <p>In caso di lavorazione a macchina, il prodotto va proiettato con una comune macchina intonacatrice e lavorato con cazzuola.</p> <p>In tutti i casi si spianerà l'intonaco con la staggia.</p> <p>Irruvidire per lo strato successivo con il rabbot.</p> <p>In caso di superficie trattata a feltro questo intonaco di fondo può essere steso anche il giorno successivo sullo strato sottostante asciutto e trattato con il frattazzo a feltro.</p> <p>Esecuzione di intonaco frattazzabile: l'intonaco viene trattato con un frattazzo spugnoso soffice.</p> |
| Avvertenze: | <p>Non idoneo per la posa su pareti di lastre in ceramica di grandi dimensioni o di lastre in pietra naturale di peso elevato. La posa di piastrelle di piccole dimensioni in zone con carico di umidità non eccessivo (ad es. cucine domestiche, WC) è possibile, purché l'intonaco sia stato lasciato indurire per un tempo adeguato (almeno 4 settimane). In zone molto umide (ad es. soggette a spruzzi d'acqua) gli intonaci alla calce non sono consigliabili.</p> <p>Per ridurre il pericolo di formazione di fessure nell'intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consiglia in genere l'applicazione di una rete di armatura.</p> <p>Per una buona regolazione del clima interno sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all'anidride carbonica quali RÖFIX SESCO Pittura alla calce o RÖFIX PI 233 ÖKOSIL o PI 262 ÖKOSIL PLUS.</p> |
| Considerazioni su pericoli: | <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p> |



RÖFIX CalceClima® Progetto

Intonaco per facciate a base di calce idraulica naturale NHL5

Avvertenze di lavorazione: Per garantire la loro funzionalità gli intonaci esterni su murature leggere richiedono – ai sensi della ÖN B3346, Direttiva ÖAP „Direttiva di lavorazione per malte da intonaco“ nonché „Raccomandazioni per applicazione di intonaci interni ed esterni“ dell’Associazione laterizi Austria superiore, Salisburgo – l’applicazione sull’intera superficie di una rasatura con rasante RÖFIX Renostar e di una rete di armatura RÖFIX P50. Spessore minimo di RÖFIX Renostar 2 mm. Tempo di asciugatura min. 3 giorni. In caso di condizioni climatiche avverse (temp. < 15 °C, U.R. > 60 %), le tempistiche si allungano proporzionalmente. La malta fresca va utilizzata entro 20 minuti. Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare buone condizioni per l’asciugatura e l’indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d’aria). Il riscaldamento diretto dell’intonaco potrebbe provocare problemi. Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a +20 °C, e 65 % U.R.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell’impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.