



070

Декоративна штукатурка фасадна Баранець

Сфера застосування: Тонкошарова декоративна штукатурка під фарбування, яка складається з цементу, гідратного вапна, мінеральних заповнювачів і добавок, що покращують властивості матеріалу.
Декоративна штукатурка призначена для виконання високоякісного тонкошарового декоративного покриття.
Має високу паропроникність, морозостійкість, адгезію до основи та стійкість до атмосферних впливів.
Застосовується всередині та зовні будівель.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Фактура баранець
- Для ручного нанесення
- Стійка до УФ-випромінювання
- Висока адгезія
- Водостійка

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
структура штукатурки	Фактура баранець
Витрата	≈ 2,1 кг/м ²

Склад:

- Портландцемент
- Гідратоване вапно
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

Основа: Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».
Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, напливів, мастил, жиру, моху і помітного відшарування покриттів або розчинів.
Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити.
В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання.
Традиційні мінеральні штукатурки повинні бути витримані не менше ніж 28 діб. Базовий армований шар у системах утеплення повинен бути витриманий 3–7 діб.

Підготовка продукту: Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 5,0–6,0 л чистої води (температура води від +5 °С до +30 °С) та перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси.
Витримати 10–15 хвилин і повторно перемішати.
У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів.
Отвердлу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.



070

Декоративна штукатурка фасадна Баранець

Спосіб застосування:

Підготовлену штукатурну масу наносити за допомогою гладкого шпателя на товщину зерна заповнювача.

Після нанесення штукатурки, необхідно здійснити формування фактури за допомогою пластикової терки. Штукатурні роботи в одній площині необхідно проводити безперервно з метою уникнення видимих стиків. Нанесення штукатурки не рекомендується переривати на час більше ніж 10 хв.

Штукатурні роботи в одній площині необхідно проводити безперервно з метою уникнення видимих стиків. Нанесення штукатурки не рекомендується переривати на час більше ніж 10 хв.

Кожна нова порція декоративної суміші повинна з'єднуватись з попередньою не затвердівшою сумішшю.

У випадку нанесення на великі за площею поверхні, які неможливо оштукатурити безперервно, необхідно виконати розподіл площини на ділянки за допомогою малярної стрічки. Після нанесення та формування фактури, стрічку видалити разом із залишками штукатурки.

Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів.

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.