

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

SILIKAT-FASSADENFARBE 002


Silikāta fasādes krāsa



Īpašības

- Ūdensnecaurļaidīgs
- Sala izturība
- Bioloģiski izturīgs
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Kristāliska saistīšanās ar pamatu
- UV izturīgs
- Labi sedzošs
- Liels mehāniskais stiprums

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	5907418001504
EAN	5907418001504
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	15 L/EH
Vienība uz paletes	33 Gab./Pal.
Krāsa	Tonējams pigmentējams
Bļivums	ca. 1,45 g/cm ³
Izturība pret nodilumu mitrā vidē	≥ 5000 ciklu
pH vērtība	9

SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikāta fasādes krāsa

Preces numurs	5907418001504
sd vērtība	ca. 0,031 m
Žūšanas laiks	12 h (pie +20 °C)

Materiāla bāze

- Titāna dioksīds
- Minerālie piedevas
- Uzlabotāji piedevas
- Pigmenti
- Ūdens
- Kālija ūdens stikls
- Polimēra dispersija

Apstrādes nosacījumi

Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām.

Substrāts

Sēnītēm un citiem mikroorganismiem bojātus pamatus deaktivēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008.
 Kaļķa-cementa apmetums: Gruntēt ar RENOVĀCIJAS GTUNAS 950 (atšķaidītu proporcijā 1:2)
 Ģipša apmetums: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305
 Betons, dzelzsbetons: Gruntēt ar RENOVĀCIJAS GTUNAS 950 (atšķaidītu proporcijā 1:2)
 Svaigs minerālu apmetums.: Krāsojiet tieši (ne agrāk kā 14 dienas pēc izžūšanas).
 Vecie plānslāņu minerālu un dispersijas apmetumi.: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā Pirms lietošanas pārbaudiet, vai krāsa atbilst jūsu pasūtījumam. Izstrādājumi ar uzlīmi, kurā norādīts: Bāze B, Bāze C vai Bāze D, ir starpprodukti, kas paredzēti apmetuma pigmentēšanai. Lai iegūtu atbilstošu krāsas intensitāti, labu

pārklājumu un izvairītos no krāsu atšķirībām, tiem jābūt pigmentētiem. Nav atļauts izmantot nepigmentētus. Nelielas krāsu atšķirības no parauga ir iespējamās. Lielās platībās un kritiskos krāsu toņos pēc žūšanas būtu jāveic tests, lai pārbaudītu krāsas atbilstību.

Apstrāde

Vidējais žūšanas laiks ir 12 stundas. Pārklāšanas un žūšanas laikā pasargāt no nokrišņiem, saules stariem, vēja un sala. Nelabvēlīgos laika apstākļos izmantot skatuves segumus.

Piezīmes

Krītošs miglas slānis uz nepietiekami izžuvuša apmetuma darbojas kā slapjdraņķis, var rasties svītras un krāsas izmaiņas. Pie augstas apkārtējās temperatūras vai sakarsušas pamatnes uzklātais apmetums pārāk ātri izžūst – var rasties plaisas, un būs grūti izveidot vienmērīgu apmetuma rakstu, pielietojot slapjā uz slapjā metodi. Pēc darba uzreiz nomazgājiet instrumentus ar tīru ūdeni.

Etikete



Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir

SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikāta fasādes krāsa

svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.