



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikāta fasādes krāsa

Piemērošanas jomas:

Gatavas lietošanai silikātu krāsas – ar minerālu piedevām un pigmentiem, izgatavotas uz šķidrā stikla bāzes. Tām raksturīga laba segtspēja un augsta izturība pret apkārtējās vides ietekmi – piesārņojumu, ultravioletajiem stariem.


Krāsas neveicina baktēriju un pelējuma attīstību, tām ir augsta ūdens tvaiku caurlaidība un mehāniskā izturība.

Hidrofobās krāsas, piemērotas visām minerālajām pamatnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem. Īpaši piemērotas vecu ēku aizsardzībai, konservācijai un remontam. Ieteicamās pamatnes: jauni un veci apmetumi, betons, dabīgs akmens, silikāta virsmas.

Īpašības:

- Īpaši izturīgs pret bioloģisku piesārņojumu
- Īpaši tvaikus caurlaidīgs
- Īpaši stipri saistās ar pamatni silikatizējas
- Netoksisks bez šķīdinātājiem
- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Labi pieķeras pamatnei
- Hidrofobiski
- Izturīgs pret UV starojumu

Apstrāde:



Tehniskie dati:

Art. nr.	5907418001504
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	15 l/EH
Vienības uz paletes	33 EH/Pal.
Krāsa	Tonējams pigmentējams
Blīvums	ca. 1,45 g/cm ³
Patēriņš	ca. 0,225 l/m ²
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 220 g/m ³ 24h
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 220 g/m ³ 24h
Mitrās berzes klase	≥ 5000 cikli.

Materiāla bāze:

- šķidrāis kālija stikls
- Ūdens akrila polimēru dispersija
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

Pamatnes sagatavošana: **Kaļķa-cementa apmetums:** Gruntēt ar RENOVĀCIJAS GTUNAS 950 (atšķaidītu proporcijā 1:2)

Ģipša apmetums: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

Betons, dzelzsbetons: Gruntēt ar RENOVĀCIJAS GTUNAS 950 (atšķaidītu proporcijā 1:2)

Svaigs minerālu apmetums.: Krāsojiet tieši (ne agrāk kā 14 dienas pēc izžūšanas).

Vecie plānslāņu minerālu un dispersijas apmetumi.: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

Apstrāde:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un pārbaudīt krāsas atbilstību pasūtītajai.

Lai izvairītos no krāsu tonu atšķirībām, ieteicams izmantot tās pašas partijas krāsas.

Krāsošanu veikt ar rullīti, otu vai smidzināšanas metodi uz sausas, tīras pamatnes.

Starp atsevišķām krāsošanas reizēm jāievēro vismaz 12 stundu intervāls.

Lai izvairītos no savienojumu šuvju veidošanās, krāsojamās platības ieteicams pārklāt ar vienu krāsošanas reizi, izmantojot metodi "slapjš uz slapja".

Pēc darba instrumentus izmazgāt ūdenī.

Vidējais žūšanas laiks ir 12 stundas. Pārklāšanas un žūšanas laikā pasargāt no nokrišņiem, saules stariem, vēja un sala.



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikāta fasādes krāsa

Apstrādes nosacījumi:	Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu. Žūšanas laiku pagarina zema temperatūra, augsts gaisa mitrums, piemēram, rudenī pilnīgas izžūšanas laiks palielinās līdz 2–4 reizēm.
Uzglabāšana:	Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.
Vispārīga informācija:	Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.