



Creteo® Gala CC 633 2–8 mm


Tras drenažni beton

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Produkt može da se primenjuje na adekvatnim spoljašnjim podlogama kao drenažni beton ili za polaganje kamenih ploča ili ploča od veštačkog kamena i ivičnjaka u niskogradnji. Deluje kao drenaža za odvodnju površinskih voda u podlogu. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

- Karakteristike:**
- Hidraulično vezivo
 - Smanjena mogućnost iscvetavanja
 - Vodopropusan
 - Učinak prekida kapilarne vlage
 - Otporno na smrzavanje i so za posipanje
 - Jednostavna ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148307
ERGO	50106
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	2 - 8 mm
Izdašnost	oko 14,5 l/jed.
Potrebna količina vode	oko 2 l/jed.
Debljina sloja	3 - 6 cm
Napomena	po sloju
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 1.850 kg/m ³
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 20 MPa
Čvrstoća pri savijanju (28 d)	≥ 2 MPa
Razred ekspozicije	XF4
Razred konzistencije	Zemljano-vlažna konzistencija
Sertifikat o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijima u svakoj fabrici i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda.
Reakcija na požar	A1
Deo vode	0,08

- Sastav:**
- Cement
 - Tras
 - Klasirana granulacija
 - Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade: Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoliša kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog provlaživanja (kiše).



Creteo® Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Podloga:	Podloga mora da bude nesmrznuta, nosiva i vodopropustljiva. Kod podloga koje su vodonepropustljive (npr. terase, balkoni itd.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi oticanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.
Priprema materijala:	Materijal zamešati sa definisanom količinom vode standardnim mešačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena, bez grudvica. Za pravilnu ugradnju materijal mora da bude zemljano-vlažne konsistencije.
Ugradnja:	Proizvod se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu sa odgovarajućim poprečnim i horizontalnim padom u ujednačenoj debljini. Obloge odn. ploče od kamena polažu se u svež malter i pritisnu laganim lupkanjem. Na taj način se malter zbija. Kod obloga većih formata preporučamo prethodno zbijanje. Drenažna funkcija proizvoda mora da ostane očuvana. Za postizanje dobre prionjivosti, donju stranu opločenja i ploča potrebno je premazati vezivnim mostom ili lepkom za kamen.
Napomene:	Kamen i ploče moraju da budu čisti. U slučaju potrebe, opločenja je prethodno potrebno dobro očistiti. Dilatacione fugne iz podloge preuzeti u obloge. Za vreme projektovanja i planiranja dilatacija potrebno je uzeti u obzir toplotno opterećenje obloga.
Upozorenja:	Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.
Opšte napomene:	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.