



RÖFIX MINOPOR® 045

Toplotno-izolacioni sistem od mineralne pene


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Izolacija sa mineralnim izolacionim pločama spaja ekološku orijentaciju sa homogenom, kompletno mineralnom toplotnom izolacijom (WLG 045).
Negoriva, visoko paropropusna, reciklabilna i građevinsko-biološke neštetna. Mineralni armirajući sloj (KAT. II) nazivne debljine 5 mm.
Područje upotrebe: novogradnja i starogradnja. Standardno visoki objekti i soliteri.
Dejstvo/svojtvo: ekološki preporučljivo, može da se reciklira. Visoka paropropusnost. Homogeno, masivno zide. Visoka površinska čvrstoća, robusno. Za konstrukcije zidova od drvene cigle. Ne gori.
Reakcija na požar: A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Kategorija otpornosti na udarce: kat. II (>3 J)
Upotreba u staro- i novogradnji.

Karakteristike:

- Toplotno-izolacione karakteristike
- Negorivo
- ekološki preporučljivo
- Homogena, masivna gradnja zida

Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-06/0184 (ETAG 004)
Sertifikat o ispitivanju	ETAG 004
Vreme sušenja	7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Način dostave: Uobičajeno pričvršćivanje
Pričvršćivanje površina 1 kom po ploči
tiplovanje ivičnih zona prema normi





ROFIX MINOPOR® 045

Toplotno-izolacioni sistem od mineralne pene

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.