

TEHNIČKI LIST

MS-Polymer

Power Fix



Područja primjene

Bezotapalni i elastični jednokomponentni ljepilo na bazi hibridnog polimera. Za lijepljenje spojeva, nanijeti MS-Polymer Power Fix ravnomjerno i obilno na cijelu površinu (lanceta). Profile dobro pritisnuti zajedno i ne uklanjati istisnuti ljepilo. Također ga ne brisati ni razmazivati, potrebno je prvo pustiti da se stvrdne.

Svojstva

- Spremno za uporabu
- Otporan na vremenske utjecaje

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960750
EAN	9003304541782
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	290 ml/jed.
Boja	bijela
Reakcija na požar	E
Otpornost na povlačenje	pribl. 2 N/mm ²
Toplinska otpornost	-20 °C 90 °C
Deformacija pri lomu	350 %/50 mm
Gustoća	pribl. 1,5 g/cm ³
Shore A tvrdoća	pribl. 60 Shore

MS-Polymer

Power Fix

Uvjeti obrade

Minimalna temperatura podloge i zraka + 5 °C. Maksimalna temperatura podloge i zraka + 40 °C.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, nosiva, čvrsta, suha, bez masnoće, bez prašine i prikladna za lijepljenje.

Ugradnja

Odrežite vrh kartuše ostrim nožem.

Navrnite mlaznicu na kartušu i odrežite je ukošenim rezom do željene širine traka.

Umetnite kartušu u pištolj za istiskivanje i nanosite ljepilo u obliku traka ili točkasto, na jednoj strani.

Formiranje kože nakon otprilike 10-15 minuta na +23 °C zraka i površinske temperature te 50 % relativne vlažnosti zraka.

Debljina sloja očvršćavanja približno 2 mm/dan pri +23 °C zraka i površinske temperature.

Čvrstoća na kidanje pri debljini ljepila od 0,5-1 mm nakon 3 dana iznosi oko 2 N/mm².

Kod primjene u sustavu RoofEtics® ljepilo se nanosi u cijelosti na jednu stranu.

Izašlo ljepilo prilikom spajanja profila NE uklanjajte, već ga obavezno ostavite da se osuši.

Njega

Odmah nakon upotrebe očistiti sredstvom za čišćenje. Mehaničko uklanjanje očvrstnutog materijala.

Napomene

Sustav ProAttika® postavljaju kvalificirane tvrtke koje su nakon školovanja od strane nositelja sustava WDVS dobile potvrdu o osposobljenosti. Podaci u ovom tehničkom listu služe za osiguranje željene primjene odnosno primjenjivosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Ipak, korisnik mora sam provjeriti prikladnost i primjenu.

Skladištenje

Patrone čuvati na hladnom i suhom mjestu. Više temperature skraćuju rok trajanja.

Minimalno trajnost na skladištu 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Obratiti pozornost na aktualne nacionalne norme.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.