



Fixit 465

Intonaco di uguagliamento sintetico

Impiego:

Fixit 465, intonaco di uguagliamento, anche con inserimento di una rete d'armatura, elastico, pronto all'uso. Strato di uguagliamento o strato intermedio del sistema di risanamento organico di fessure. Il prodotto aderisce perfettamente sugli intonaci sintetici, sugli strati di pittura a base dispersione puliti e sul beton liscio.

Fixit 465 è indicato per l'esecuzione di un intonaco di fondo con inserimento di una rete su pannelli isolanti in sistemi di isolamento termica esterna (SITE), quando previsto uno strato di vernice scura ($y < 30$).

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Per l'applicazione di diversi strati, bisogna attendere l'essiccazione dello strato portante prima di procedere con una nuova applicazione.

Le fessure dinamiche (movimento) devono essere preliminarmente fresate. I giunti risultanti devono essere riempiti con appositi nastri spugnosi e sigillati con mastice acrilico a filo della superficie della facciata. In seguito procedere alla pulizia della facciata. Dopo l'indurimento del mastice, ca. 3-4 giorni dopo l'applicazione, la facciata può essere rivestita con Fixit 465 compreso l'inserimento della rete di armatura a maglie strette.

Caratteristiche:

- Intonaco di risanamento ad alto potere di aderenza
- Per il risanamento di fessure
- Prodotto in bidoni

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	181011465
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Consumo	ca. 4,5 kg/m ²
Consumo	ca. 4,5 kg/m ²
Spessore	min. 2 mm Strato di rasatura con inserimento della rete 3 - 5 mm

Composizione:

- Leganti: dispersioni
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1 mm, sabbia di marmo fine
- Additivi: fibre, agenti conservanti

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Fixit 465 è fornito pronto all'uso.

Per l'utilizzo quale strato di uguagliamento, applicare e lisciare con talocchia in acciaio.

Per la rasatura con rete, applicare Fixit 465 con talocchia dentata e posare la rete d'armatura a maglie strette.

I giunti della rete di armatura, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere la calce per imbiancare fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...)

Stoccaggio:

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.



Fixit 465

Intonaco di uguagliamento sintetico

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Fixit 465 non deve essere applicato su sottofondi a base calce (pitture o intonaci)
Per rivestire Fixit 465 utilizzare unicamente finiture a base di resine sintetiche o resine siliciche.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.