

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

SILIKONPUTZ PROTECT 031

Nano-silikonkrohv.



Rakendusvaldkonnad

Kasutusvalmis pigmenteeritav krohv, valmistatud nanostruktuuriga silikoonvaigu baasil. Õhukese krohvikihi paigaldamiseks hoonete sise- ja välispindadele. Komponent süsteemide WÄRMEDÄMM-SYSTEM PS-SO PROTECT ja WÄRMEDÄMM-SYSTEM MV-SO PROTECT osana. Krohv, mille terasuurus on kuni 2 mm, sobib mehaaniliseks kasutamiseks. 0,5 mm krohv sobib telliste ja laudade imitatsioonide loomiseks. Pärast kuivamist moodustab krohv hüdrofoobse, elastse ja vastupidava pinna. Kuivanud krohv on isepuhastuvate omadustega, mistõttu on see vastupidavam bioloogilisele saastumisele.

Omadused

- Veetõrjuv
- Paindlik
- Eriti aaruläbilaskev
- Sügavad värvid
- Veekindel
- Külmaskindel
- Isepuhastuv
- Talub soojuspingeid
- Vastupidav bioloogilisele saastumisele
- UV-kindel

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	5907418018083	5907418017956	5907418002686	5907418002716	5907418002747
Pakend					
Kogus ühiku kohta	25 kg/Tk.				
Teralisus	0-0,5 mm	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm	0-3 mm
Kipsi struktuur	Korn				
tarbimine	ca. 2 kg/m ²	1,6 kg/m ²	2,3 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5 kg/m ²
Aja määramine	ca. 48 h				
sd-väärtus	≤ 0,19 m				
Töötlemisaeg	20 min				

SILIKONPUTZ PROTECT 031

Nano-silikoonkrohv.

Materiaalne alus

- Sünteetilised kiud
- Mineraalsed lisandid
- Pigmendid
- Polümeerdispersioon
- Silikoonvaik
- Parandavad lisandid

Töötlemistingimused

Temperatuuril +5 °C kuni +30 °C kehtivad need temperatuurid õhu, aluspinna ja toote kohta.

Substraat

Kõik aluspinnad tuleb kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga vähemalt 24 tundi enne krohvimist. Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008. Enne TYNKOLIT-krundi pealekandmist tuleb väga imavad ja tolmuised pinnad kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga

Lubisementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga

Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga

Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga

Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-U 340 või TYNKOLIT-T 330-ga

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele. Tooted, millel on silt "Baaskomponent B", "Baaskomponent C" või "Baaskomponent D", on vahetooted, mis on mõeldud krohvi pigmenteerimiseks. Õige värvitooni intensiivsuse, hea katvuse ja värvierinevuste vältimiseks tuleb need

pigmenteerida. Pigmenteerimata tooteid kasutada ei tohi. Väikesed värvierinevused näidisega võrreldes on võimalikud. Suurtel pindadel ja kriitiliste värvitoonide puhul tuleb pärast kuivamist teha test, et kontrollida värvi vastavuse kvaliteeti. Tegelikud tingimused võivad põhjustada värvide väikseid erinevusi võrreldes näidiskataloogides esitatutega kuivamisprotsessi kiiruse, pinnatüübi ja kasutustehnika tõttu.

Töötlemine

Krohvi segu kantakse aluspinna peale roostevabast terasest kellu või spaatliga, vastavalt tera suurusele. Liigne segu eemaldatakse samade tööriistadega. Sirgete või ringjate liigutustega kujundatakse soovitud pinnastruktuur. Soovitud struktuuri loomiseks kasutatakse plastikust kellu või spaatlit. Värskest krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid. Krohvi ühtlase värvi ja struktuuri saavutamiseks on soovitatav pealekandmise ajal mitte täielikult tühjendada krohvämber. Kui ämber on pooleldi tühi, lisage pool värsket segu uuest ämbrist ja segage mõlemad osad hoolikalt. Tuleks kasutada kogu soojusisolatsioonisüsteemi toodete komplekti. Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Krohvitavad alad tuleb ühendada enne nende kuivamist, st "märg märjale". Enne värvilise krohvi kasutamist on soovitatav aluspinna kruntimiseks kasutada sama värviga pigmenteeritud krunti. Langev udu võib ebapiisavalt kuivanud krohvipinda mõjutada nagu lörts, põhjustades triipude ja värvimuutuste teket. Kõrge keskkonnatemperatuuri või kuuma aluspinna korral võib krohv liiga kiiresti kuivada, tekkida võivad praod ning "märg märjale" meetodil kaunist mustrit on raske saavutada. Pärast töö lõpetamist peske tööriistad kohe puhta veega. Mehaaniliselt kantakse valmis pinnale krohvimass kasutades agregaat- või pihustuspüstolit, et tagada ühtlane katmine. Rakendusmeetod (jooned või ringikujulised liigutused) sõltub agregadi tüübist. Pihustamiseks võib kasutada selliseid seadmeid nagu Graco RTX 5500, mille otsiku laius on 4,5 mm (krohviterade suurusele 1,5 mm) või 6,0 mm (krohviterade suurusele 2,0 mm). Pihustamiseks kasutada 2–3 baari rõhku.

Ohuavaldused

Üksikasjalikud ohutusjuhised leiame meie eraldi ohutuskardiilt. Enne kasutamist lugege neid ohutuskarte.

SILIKONPUTZ PROTECT 031

Nano-silikoonkrohv.

Ladustamine

Hoida jahedas, positiivse temperatuuriga ruumis, tihedalt suletuna. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Ilmastikukindel 18 kuud ladustatav

Silt

