



Fixit 583 Trass

Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale con trass 0-3 mm

Impiego: Fixit 583 Trass è una malta cementizia flessibile con trass per la posa, la stuccatura e la colata di giunti in pietre naturali e pavimentazioni.

- Caratteristiche:**
- Alta resistenza al sale di disgelo (BE II FT)
 - Di facile applicazione
 - Pompabile
 - Polivalente
 - Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
 - Molto fluido
 - Buona aderenza
 - Fluido
 - Tinta grigia

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011583T	181022583T
Stabilimento	Untervaz	
Imballaggio		
Unità per bancale	36 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm	
aggiunta d'acqua	3,0 - 4,2 l/sacco in base d'utilizzo	
Resa	ca. 16 l/sacco	ca. 650 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	10 - 200 mm	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 35 N/mm ²	
Adesione al supporto	> 1,5 N/mm ²	
Modulo elastico	20,5 GPa	
Comportamento del gelo e dei sali scongelanti	secondo SIA 262-1 C: alta // BE II FT (WFT-L 102 %)	

- Composizione:**
- Leganti: cemento (HS-CH-cemento)
 - Aggregati: sabbie di granulometria 0 - 3 mm
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, Trass

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, la norma SN 640 480 «Pavimentazioni in pietra naturale», le raccomandazioni SIA V178 «Muratura in pietra» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 583 Trass con acqua pulita preferibilmente con impastatrice continua. Regolare la consistenza leggermente più liquida di quanto desiderato in quanto nei primi minuti dopo l'impasto la malta indurisce leggermente. La consistenza della malta deve essere adattata in funzione all'utilizzo (posa o sigillatura). Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



Fixit 583 Trass

Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale con trass 0-3 mm

Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.